

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SCH 40 ERW ASTM A-53 - UL / FM

DESCRIPCIÓN

La tubería de acero para sistemas contra incendio SCH40 que FITFLOW Suply provee es sometida a las pruebas más estrictas a fin de asegurar la más alta calidad y un rendimiento confiable.

Es fabricada en conformidad a la norma American Society For Testing Materials ASTM A795, listadas por Underwriters Laboratories (UL) y Aprobadas por Factory Mutual (FM) para uso contra incendios.

DIMENSIONES Y PESO UNITARIO

Diámetro NPS	Espesor Nominal de Pared	Peso Nominal de Tubería	Presión de Prueba	Aprobación UL / FM
Pulg.	mm	Kg/M	PSI	ASTM A53
1"	3.38	2.5	700	Si
1 1/4"	3.56	3.39	1300	Si
1 1/2"	3.68	4.05	1300	Si
2"	3.91	5.44	2500	Si
2 1/2"	5.16	8.53	2500	Si
3"	5.49	11.29	2500	Si
4"	6.02	16.08	2210	Si
6"	7.11	28.26	1780	Si
8"	8.18	42.55	1570	Si

PRESENTACIONES

- ▶ Extremos roscados: De 1" a 2".
- ▶ Extremos ranurados: De 2" a 8".
- ▶ Pintura: Epóxica con 75% de resina, aplicada electrostáticamente en fábrica (RAL 3000) a 8 mils.
- ▶ Longitud: Tubo de 5.8 m.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

C	Si	Mn	P	S
0.14	0.13	0.30	0.02	0.02

NORMA NFPA 13 – 2016

Tabla 6.3.1.1 Materiales y Dimensiones de las Tuberías	
Materiales y Dimensiones	Norma
Tuberías Ferrosas (Con o Sin Costura)	
Especificación para tubos de hierro negro y de acero con recubrimiento de zinc en caliente por inmersión (galvanizado), con y sin costura, para uso en protección contra incendios.	ASTM A795
Especificación para tubos de acero con y sin costura.	ANSI/ASTM A53
Tubos de acero forjado.	ANSI/ASME B 36.10 M
Especificación para tubos de acero soldados por resistencia eléctrica.	ASTM A135



FitFlow Perú



@FitFlowPeru

www.fitflow.com.pe