

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SCH 10 ERW ASTM A-795 - UL / FM

DESCRIPCIÓN

La tubería de acero para sistemas contra incendio SCH10 que FITFLOW Supply provee es sometida a las pruebas más estrictas a fin de asegurar la más alta calidad y un rendimiento confiable.

Es fabricada en conformidad a la norma American Society For Testing Materials ASTM A795, listadas por Underwriters Laboratories (UL) y Aprobadas por Factory Mutual (FM) para uso contra incendios.

DIMENSIONES Y PESO UNITARIO

Diámetro NPS	Espesor Nominal de Pared	Peso Nominal de Tubería	Presión de Prueba	Aprobación UL / FM
Pulg.	mm	Kg/M	PSI	ASTM A53
1 1/2"	2.77	3.11	1000	Si
2"	2.77	3.93	1000	Si
2 1/2"	3.05	5.26	1000	Si
3"	3.05	6.46	1000	Si
4"	3.05	8.37	1200	Si
6"	3.40	13.85	1000	Si
8"	4.78	25.26	800	Si

PRESENTACIONES

- ▶ Extremos ranurados: De 1 1/2" a 8".
- ▶ Pintura: Epóxica con 75% de resina, aplicada electrostáticamente en fábrica (RAL 3000) a 8 mils.
- ▶ Longitud: Tubo de 5.8 m.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

C	Si	Mn	P	S
0.14	0.18	0.28	0.41	0.03

NORMA NFPA 13 – 2016

Tabla 6.3.1.1 Materiales y Dimensiones de las Tuberías	
Materiales y Dimensiones	Norma
Tuberías Ferrosas (Con o Sin Costura)	
Especificación para tubos de hierro negro y de acero con recubrimiento de zinc en caliente por inmersión (galvanizado), con y sin costura, para uso en protección contra incendios.	ASTM A795
Especificación para tubos de acero con y sin costura.	ANSI/ASTM A53
Tubos de acero forjado.	ANSI/ASME B 36.10 M
Especificación para tubos de acero soldados por resistencia eléctrica.	ASTM A135



FitFlow Perú



@FitFlowPeru

www.fitflow.com.pe