





CLIENTE 003TVN CERTIFICADO VÁLIDO HASTA 17/03/2022 EN CASO DE REQUERIR ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE SOLICITARLA A SU DISTRIBUIDOR

A105-0700 FOLIO No. 17/03/2021 FECHA OA02447 OC FACTURA

			THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL		National Control of the Control of t		nganasa wan makamana a			Maria de la companione de			INDIDIO	L	
Colada			Descri	Cant.	Especif.	Material	Fluencia	Resist.	ALARG.EN 2 PULG.		NACE MR 01-75	Dureza BHN			
MAX.															187
MIN.			STEWN Control of the							36 KSI	70 KSI	30.00%			
R282	TAPÓN MACHO CAB/RED 3/4" 3000/6000# SA105							SA105N	SA105N	55896 PSI	78150 PSI	38.00%		2015	144
Colada	С	SI	Mn	Р	S	Cr	Ni	Мо	Cu	٧			RED AREA%	C.E.	Cu+Ni+Cr+ Mo+V
MAX.	0.350	0.350	1.050	0.035	0.040	0.300	0.400	0.120	0.400	0.080		+	711 (111) (70)	0.470	1110-1
MIN.		0.100	0.600		1 3.3.3	1	0.100	0.120	0.700	0.000			30%	0.470	
R282	0.190	0.220	0.940	0.017	0.027	0.160	0.120	0.027	0.360	0.003			36%	0.417	0.670

LOS BIENES SERAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACCION, MATERIALES Y FUNCIONAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE SU EMBARQUE

CERTIFICAMOS QUE ESTE MATERIAL FUE FABRICADO CONFORME A LA NORMA, SIENDO LA COMPOSICION QUIMICA DEL MATERIAL LA QUE PRO-PORCIONA EL FABRICANTE DE LA MATERIA PRIMA.

ELABORO

POLIFORIA SA DE CY CALIDAD

VERÓNICA ROJAS L.

ING. ANTONIO OCHOA G.

CONTROL DE CALIDAD

OBSERVACIONES:

MARCA DE FABRICA: CHP Y/O LOGOTIPO

TRATADO A 900° C Y

ENFRIADO EN AIRE EN CALMA

ACERO DESGACIFICADO AL VACIO

FORJADO EN MEXICO A 1150-1200 °C

ASME SECC. II PARTE "A" 2019 B16.11-2016

NRF-028-PEMEX-2015 NRF-096-PEMEX-2015

ISO/15156 - NACE MR0175-15 / NACE MR0103-15

DIN EN 10204 3.1

Instagram: @chpconexiones