





CLIENTE 003TVN

CERTIFICADO VÁLIDO HASTA 11/01/2022 EN CASO DE REQUERIR ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE SOLICITARLA A SU DISTRIBUIDOR

FOLIO No.	A105-0657
FECHA	11/01/2021
ос	OA02374
FACTURA	

		Marie Salara and American Salara S					apartement mental m	opronista anticologia					And the second second		
Colada	Descripción						Cant.	Especif.	Material	Fluencia	Resist.	ALARG.EN 2 PULG.		NACE MR 01-75	Dureza BHN
MAX.		Personal Control of the Control of t							200000000000000000000000000000000000000						187
MIN.						N. C.				36 KSI	70 KSI	30.00%		and a service of the control of the	1
R8810	WELDOLE	ETTE SA10	5 C.40 8" X 3	y.			03 PZS	SA105N	SA105N	41626 PSI	78395 PSI	39.00%		2015	157
Colada	С	SI	Mn	Р	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V			RED AREA%	C.E.	Cu+Ni+Cr Mo+V
MAX.	0.350	0.350	1.050	0.035	0.040	0.300	0.400	0.120	0.400	0.080	MADE TO CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PARTY.	+		0.470	1010+0
MIN.		0.100	0.600	0.000	1 0.0.10	0.000	0.400	0.120	0.400	0.000		 	30%	0.470	+
R8810	0.200	0.180	1.010	0.008	0.014	0.080	0.080	0.019	0.160	0.042			36%	0.413	0.381

LOS BIENES SERAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACCION, MATERIALES Y FUNCIONAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE SU EMBARQUE

ELABORO

CALIDAD

VERÓNICA ROJAS L.

CERTIFICAMOS QUE ESTE MATERIAL
FUE FABRICADO CONFORME A LA
NORMA, SIENDO LA COMPOSICION
QUIMICA DEL MATERIAL LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE DE LA
MATERIA PRIMA.

CONTROL DE CALIDAD

ING. ANTONIO OCHOA G.

OBSERVACIONES:

MARCA DE FABRICA: CHP Y/O LOGOTIPO

TRATADO A 900° C Y

ENFRIADO EN AIRE EN CALMA

ACERO DESGACIFICADO AL VACIO

FORJADO EN MEXICO A 1150-1200 °C

ASME SECC. II PARTE "A" 2019 NORMA MS-SSP97-2019

NRF-028-PEMEX-2015 NRF-096-PEMEX-2015 ISO/15156 - NACE MR0175-15 / NACE MR0103-15

DIN EN 10204 3.1

WWW.POLIFORJA.COM