



CERTIFICADO DE CALIDAD

			E0110 N	A 4 0 E 000 E	
CLIENTE	003TVN	CERTIFICADO VÁLIDO HASTA 02/05/2020	FOLIO No.	A105-0225	
		EN CASO DE REQUERIR ACTUALIZACIÓN, FAVOR	FECHA	02/05/2019	
		DE SOLICITARLA A SU DISTRIBUIDOR	OC	OC00109	
	1		FACTURA		

Colada			Descrip	ción			Cant.	Especif.	Material	Fluencia	Resist.	ALARG.EN 2 PULG.		NACE MR 01-75	Dureza BHN
MAX.															187
MIN.										36 KSI	70 KSI	30.00%			
R8812	CODO 90°	° 6000# S.V	V. SA105 2"				08 PZS	SA105N	SA105N	57854 PSI	78727 PSI	38.00%		2013	129
R8813	TEE REDUCIDA 6000# S.W. SA105 2" X 3/4"					02 PZS	SA105N	SA105N	63015 PSI	85481 PSI	36.00%		2013	148	
					1	١.									
Colada	С	SI	Mn	Р	S	Cr	Ni	Мо	Cu	V			RED AREA%	C.E.	Cu+Ni+Cr+Mo +V
MAX.	0.350	0.350	1.050	0.035	0.040	0.300	0.400	0.120	0.400	0.080				0.470	
MIN.		0.100	0.600										30%		
R8812	0.170	0.160	0.730	0.008	0.033	0.080	0.090	0.025	0.220	0.002			39%	0.334	0.417
R8813	0.180	0.190	0.740	0.008	0.032	0.090	0.080	0.022	0.240	0.022			38%	0.351	0.454

LOS BIENES SERAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACCION, MATERIALES Y FUNCIONAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE SU EMBARQUE CERTIFICAMOS QUE ESTE MATERIAL
FUE FABRICADO CONFORME A LA
NORMA, SIENDO LA COMPOSICION
QUIMICA DEL MATERIAL LA QUE PRO-

PORCIONA EL FABRICANTE DE LA MATERIA PRIMA.

ELABORO

VERÓNICA ROJAS L.

POLIFORMS A DE CV

CONTROL DE CALIDAD

Sigf

ING. ANTONIO OCHOA G.

OBSERVACIONES:

MARCA DE FABRICA: CHP Y/O LOGOTIPO NORMALIZADO DE ORIGEN A 900° C Y

ENFRIADO EN AIRE EN CALMA

ACERO DESGACIFICADO AL VACIO

FORJADO EN MEXICO A 1150-1200 °C

ASME II 2015 B16.11

NRF-028-PEMEX-2010 NRF-096-PEMEX-2010

ISO/15156 - NACE MR 01 03

DIN EN 10204 3.1

WWW.POLIFORJA.COM