ГЕРМЕТИК ШОВНЫЙ КИСТЕВОЙ

BUCKLER BRUSH SEALANT · DIGITAL LINE

TDS 105 · ред. 10.2026



Технический паспорт (TDS)
Код продукта: 105 · Цвет: чёрный · Фасовка: 1000 гр

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный продукт на основе синтетического каучука, который отверждается испарением растворителя. Служит для герметизации стыков листов, мест сварки и пайки. Не течёт, не оставляет следов и обладает хорошей адгезией к необработанным, загрунтованным или окрашенным металлам. Создаёт высокоэластичное покрытие, стойкое к различным видам деформаций, может быть покрыто любыми акриловыми грунтовками и эмалями.

Предназначен для широкого спектра применений при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластику.

60 мин
высыхание «от пыли»
при +20 °C, влажность 55–65 %

24 ч
полное отверждение
слой 2 мм, +20 °C, 55–65 %

+5…+35 °C
оптимальная температура
нанесения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готов к применению, без разбавления и отвердителя
- Не течёт и не оставляет следов
- Повторяет вид заводского шва
- Высокоэластичное покрытие, стойкое к деформациям
- Адгезия к голому, загрунтованному и окрашенному металлу
- Перекрывается любыми акриловыми грунтами и эмалями

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Стыки листов металла
- Места сварки и пайки
- Пороги, арки и стыки кузова
- Работы по дереву, бетону и пластику

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	синтетический каучук, однокомпонентный (1К)
Механизм отверждения	испарение растворителя
Цвет	чёрный
Инструмент нанесения	кисть с жёсткой щетиной, шпатели
Срок годности	24 месяца при +5…+35 °C в закрытой фабричной упаковке

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

BUCKLER BRUSH SEALANT · DIGITAL LINE

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите ржавчину. Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

НАНЕСЕНИЕ

1 Зачистите
Удалите ржавчину с места нанесения.

2 Обезжирьте
Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

3 Нанесите
Кистью с жёсткой щетиной или шпателем при температуре от +5 до +35 °C. Продукт готов к применению.

4 Окрасьте
Покрытие можно перекрывать любыми акриловыми грунтовками и эмалями.

Излишки удаляйте при помощи разбавителя / растворителя для акриловых изделий.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

«От пыли»	60 минут при +20 °C и влажности воздуха 55–65 %
Полное отверждение	24 часа (толщина 2 мм) при +20 °C и влажности воздуха 55–65 %

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца при температуре от +5 до +35 °C от даты изготовления в закрытой фабричной упаковке. Номер партии и дата изготовления (месяц, год) указаны на основании упаковки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по применению.
ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также о персональной защите содержится в паспорте безопасности, который можно получить у поставщика.
Компания «Композиционные материалы и технологии» не признаёт ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Композиционные материалы и технологии»
Республика Беларусь, 223710, Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, Метявичское шоссе 5/1-2
compositecoat@gmail.com · buckler.by