ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ

BUCKLER EPOXY PRIMER 340 · DIGITAL LINE



Технический паспорт (TDS)
Код продукта: 340 · Цвет: серый · Срок годности: 24 месяца
Комплект: грунт 340 — 0,7 л + отвердитель 840 — 0,175 л

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный высококачественный эпоксидный грунт, содержащий антикоррозионные пигменты. Обеспечивает защиту стальных поверхностей от коррозии, после высыхания образует эластичную подложку, значительно уменьшающую образование сколов до металла. Рекомендуется для первичного грунтования элементов, таких как капот, пороги, колёсные арки и др. Легко размешивается и наносится. Имеет отличную растекаемость и высокую адгезию к различным основаниям. Не требует разбавления.

4 : 1
по объёму с отвердителем 840
(100 : 15,5 по весу)

9 ч
сушка при +20 °C
+60 °C — 1 ч · ИК — 45 мин

45–60 мкм
толщина слоя,
2–3 слоя

ОСНОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА

Основание	Подготовка
Сталь	Очистить до степени Sa 2 (струйная обработка) или St 3 (ручная или механизированная зачистка), обезжирить
Старые лаковые покрытия, включая термопластические краски	Обезжирить, обработать сухим способом P240–P320, продуть, обезжирить
Полиэфирные шпатлёвки	Отшлифовать сухим способом до окончательного выравнивания P240–P320, продуть, обезжирить
Пластмассы	Обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой, снова обезжирить
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, отшлифовать сухим способом P240–P320, продуть, обезжирить

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Компонент	По объёму	По весу
Грунт 340	4	100
Отвердитель 840	1	15,5
Растворитель	не требуется	—

Важно: перед использованием тщательно встряхнуть основу грунта в течение 20–30 с, не открывая банку / пробку Bericap.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

BUCKLER EPOXY PRIMER 340 · DIGITAL LINE



НАНЕСЕНИЕ

Параметр	Значение
Пистолет (сопло · давление · расстояние)	1,4–1,8 мм · 1,8–2,2 атм · 15–20 см
Слои / толщина слоя	2–3 слоя · 45–60 мкм
Межслойная выдержка	5–10 мин
Жизнь смеси	4 ч при +20 °C
Условия нанесения	температура выше +15 °C, влажность не более 80 %

СУШКА И ШЛИФОВАНИЕ

9 ч
при +20 °C

1 ч
при +60 °C, после выдержки 30 мин

45 мин
ИК-сушка

P320–P600
сухое шлифование; мокрое P600–P1000

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1 Подготовьте
Подготовьте основание по таблице: сталь до Sa 2 / St 3, остальные основания P240–P320; продуйте и обезжирьте.

2 Встряхните и смешайте
Встряхните основу 20–30 с, не открывая банку. Смешайте грунт 340 с отвердителем 840 в пропорции 4 : 1. Растворитель не нужен.

3 Нанесите
2–3 слоя по 45–60 мкм с выдержкой 5–10 мин. Смесь пригодна 4 ч при +20 °C.

4 Отшлифуйте
После сушки: сухое шлифование P320–P600 или мокрое P600–P1000.

Не требует разбавления — не разбавлять растворителем. Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни смеси, не разбавлять загустевший материал. Не смешивать активированный материал с неактивированным. Не превышать рекомендуемую толщину покрытия. Соблюдать пропорции смешивания, время сушки и требования к нанесению. Плотно закрывать ёмкости с материалами.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по применению. **ВАЖНО:** продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности содержится в спецификации безопасности, которую можно получить у поставщика. Компания «Композиционные материалы и технологии» не признаёт ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.

Производитель: ООО «Композиционные материалы и технологии»
Республика Беларусь, 223710, Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, Метявичское шоссе 5/1-2
compositecoat@gmail.com · buckler.by · TDS 340 · Digital Line