ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ ЗАПОЛНЯЮЩИЙ HS 4+1

BUCKLER PRIMER 370 · DIGITAL LINE



Технический паспорт (TDS)
Код продукта: 370 · Цвет: серый · Срок годности: 24 месяца
Комплект: грунт 370 — 0,8 л + отвердитель 870 — 0,2 л

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный акриловый грунт с высокими заполняющими свойствами. Образует покрытие высокой твёрдости, обладает отличной адгезией к стали и высокой укрывистостью, очень хорошо шлифуется. Очень быстро отверждается. Представлен в белом, сером и чёрном цвете.

4 : 1
по объёму с отвердителем 870
(100 : 16,7 по весу)

3–4 ч
сушка при +20 °C
+60 °C — 40 мин · ИК — 35 мин

45–60 мкм
толщина слоя,
2–3 слоя

ОСНОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА

Основание	Подготовка
Старые лаковые покрытия, включая термопластические краски	Обезжирить, обработать P240–P320, продуть, обезжирить
Полиэфирные шпатлёвки	Отшлифовать сухим способом до окончательного выравнивания P240–P320, продуть, обезжирить
Эпоксидные грунты	До 24 часов после полного высыхания грунта — без шлифования; по истечении 24 часов шлифовать P320, продуть, обезжирить
Сталь	Обезжирить, ошлифовать P180, продуть, обезжирить
Реактивные грунты (wash primer)	Наносить после высыхания
Пластмассы	Обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой, снова обезжирить
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P240–P320, продуть, обезжирить

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Компонент	По объёму	По весу
Грунт 370	4	100
Отвердитель 870	1	16,7
Разбавитель (фирменный акриловый)	5–15 %	—

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

BUCKLER PRIMER 370 · DIGITAL LINE



НАНЕСЕНИЕ

Параметр	Значение
Пистолет (традиционный или HVLP)	сопло 1,6–2,0 мм · 2,0–2,5 атм · 15–20 см
Слои / толщина слоя	2–3 слоя · 45–60 мкм
Межслойная выдержка	5–10 мин
Жизнь смеси	0,5–1 ч при +20 °C
Вязкость · VOC	28–34 с · 535 г/л
Условия нанесения	температура выше +15 °C, влажность не более 80 %

СУШКА И ШЛИФОВАНИЕ

3–4 ч
при +20 °C

40 мин
при +60 °C, после выдержки 15–20 мин

35 мин
ИК-сушка

P240–P400
сухое шлифование; мокрое P400–P800

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1 Подготовьте
Подготовьте основание по таблице (шлифование P180–P320), продуйте и обезжирьте.

2 Смешайте 4 : 1
Грунт 370 с отвердителем 870, добавьте 5–15 % фирменного акрилового разбавителя.

3 Нанесите
2–3 слоя по 45–60 мкм с выдержкой 5–10 мин. Смесь пригодна 0,5–1 ч.

4 Отшлифуйте
После сушки: сухое шлифование P240–P400 или мокрое P400–P800.

Для разбавления допускается использовать только фирменные разбавители. Универсальные растворители 646 и P-12 не использовать. Наносить только на полностью высушенную поверхность. Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни смеси, не разбавлять загустевший материал. Не смешивать активированный материал с неактивированным. Не превышать рекомендуемую толщину покрытия. Плотно закрывать ёмкости с материалами.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по применению. **ВАЖНО:** продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности содержится в спецификации безопасности, которую можно получить у поставщика. Компания «Композиционные материалы и технологии» не признаёт ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.

Производитель: ООО «Композиционные материалы и технологии»
Республика Беларусь, 223710, Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, Метявичское шоссе 5/1-2
compositecoat@gmail.com · buckler.by · TDS 370 · Digital Line