maxit mur 825 therm 정밀블럭 -보완 몰탈



제품 설명

maxit mur 825 therm 정밀블럭-보완몰탈은 팽창혈암과 퍼라이트와 같은 경량골재의 최대 입자크기 4mm를 사용하는 무기질 경량몰탈입니다.

제품 특성

maxit mur 825 therm 은 경량 조적몰탈의 단열성능과 높은 압축저항 조적 몰탈이 결합되어 있는 장점을 지니고 있습니다.

사용 범위

maxit mur 825 therm 정밀블럭-보완몰탈은 단열규정에 따라 단열성능을 지닌 블럭이 조적되는 어떠한 곳에서도 사용됩니다.

주로 블럭 첫단과 인방의 수평면 레벨링용으로, 그리고 롤러셔터 박스 수평면 및 블럭의 맞댄 접합 부위에 사용됩니다.

제품의 잇점

- 높은 압축강도
- 높은 단열성능
- 탁월한 경제서
- 불연재 등급 A1
- 낮은 밀도
- 다양한 활용성

건축현장 요구사항

표면과 대기온도는 + 5°C 에서 + 30°C 사이가 되어야 합니다. maxit 경량조적몰탈은 태양, 바람에 의한 빠른 건조 뿐 아니라 비로 부터 보양되어야 합니다. 후처리는 덮어서 이루어 집니다. 낮은 온도에서는 굳지 않은 몰탈은 단열매트로 덮어 동해로 부터 보호해야 합니다.

바탕면 사전처리

얼어붙은 블럭에는 사용하지 않으며 건조하고, 흡수율이 높은 블럭은 사용 전에 물 축임을 합니다.

작업방법

충진용으로 몰탈을 사용할 때에는 블럭 제조업자의 지침에 따라야 합니다. 블럭의 수평줄눈에 사용할 때에는 깨끗한 몰탈조적흙손을 사용하여 수평면을 완전히 발라야 합니다.

그리고 블럭을 올려놓고 수평을 맞춥니다. 과다한 몰탈은 흙손으로 제거합니다. 굳지 않은 몰탈은 빠르게 작업합니다. 작업이 중단되는 동안에는 블럭과 몰탈이 비에 맞지 않도록 보양합니다.

재료 사용량

1 ton은 약 1,600 L의 굳지않은 몰탈이 됩니다.

maxit süd
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 - 0
Telefax: 09220/18 - 200
www.maxit.de

maxit nord
maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433 - 0
Telefax: 03647/433 - 380
www.maxit.de

후처리

굳지않은 몰탈이 동해와 속건으로 부터 보호되야 합니다.

일반사항

제품 사용방법과 특성에 관해 궁금한 사항이 있으면 문의하십시요. 어떠한 이물질이라도 첨가하지 마십시요. 몰탈은 물과 강알카리 반응을 함으로서 피부와 눈을 보호해야 합니다. 접촉시 물로 철저히 씻어 내십시요. 눈에 접촉시 즉시 의사의 진찰을 받으십시요. 안전데이터쉬트(www.maxit.de)를 준수하십시요. 경화시에는 생리학적으로, 생태학적으로 무해합니다.

특별지침

조적공사시 습기의 침투로 부터 적절한 수단으로 보호되어야 합니다. 조적벽의 상단면은 커버로 보양해야 합니다. 사용방법, 혼합의 정도, 장비의 성능, 블럭의 흡수거동, 바름 두께, 기후영향, 재령등의 이유로 자체 또는 사외 품질 모니터링 값의 편차가 발생합니다.

보 관

파렛트 위에 건조한 장소에서 9개월 동안 보관할 수 있습니다. 포장지 위에 제조년월일을 확인할 수 있습니다.

폐 기

추천 : 가정용 폐기물과 함께 폐기하지 마십시요. 배수구에 비리지 마십시요. 포장지는 완전히 비우고 관련 규정에 따라 폐기하십시요.

운 송

15 kg/포, 54포/파렛트. = 0,810 t

법적 고지

본 발행물에 있는 정보는 저희의 기술과 경험에 기준한 것입니다. 우리의 제품을 사용할 때 미칠수 있는 많은 영향들이 있기 때문에 단지 일반적인 가이드라인만을 제시합니다.

특수한 사용을 위한 어떤 물성과 적합성에 대한 법적 보증은 이 발행물로 부터 추출될 수 없습니다. 모든 산업재산권과 기존 법률 및 규정을 준수하는 것은 프로세서의 책임입니다. 이 인쇄된 발행물로 부터 이전에 발행된 모든 인쇄물은 유효성이 없습니다.

maxit mur 825 therm 정밀블럭 – 보완몰탈	
실외 사용	가능
실내 사용	가능
내화등급	A 1, 불연재
압축강도 (28일)	≥ 10 N/mm²
몰탈그룹	LM (V 18580)
몰탈등급	M 10 (DIN EN 998-2)
밀 도	< 1,3 kg/dm³
작업온도	5°C ~ 30°C
열전도율	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,17$ W/(m*K)
혼합수량	약. 7,5 l/15 kg, 포

maxit süd
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 - 0
Telefax: 09220/18 - 200
www.maxit.de

maxit nord
maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433 - 0
Telefax: 03647/433 - 380
www.maxit.de