
Poroton-Planziegel-T9-36,5

허가서 Zulassung Z-17.1-890

- 비충진 정밀점토블럭
- 단독주택, 듀플렉스주택, 다세대주택을 위한 단일외벽용
- KfW-효율주택용
- 단일외벽시스템을 위한 단순한 시공
- 박막조적용모르터를 사용하는 정밀점토블럭 시스템을 위한 합리적인 디자인
- 모세관 점토블럭구조를 통한 기후 조절 효과



사진은 실제 제품과 다소 상이할 수 있습니다.

일반적인 기술 데이터

블럭규격 (L x B x H):	24,8 x 36,5 x 24,9 cm
장당 중량 :	약 14,7 kg
밀도등급 :	0,65
단위사용량 :	16 장/m² 또는 44 장/m³
부속품 :	창문잼블럭, 높이조절블럭, 창문틀단열쉘 , WU-블럭

구조성능

압축강도등급 :	6/8
허용조적벽압축응력 σ_0:	0,55/0,7 MN/m²
특성조적벽압축응력 f_k:	1,4/1,8 MN/m²
계산된 고정하중값 (마감제외) :	2,56 kN/m²

단열성능

열전도율 λ:	0,09 W/mK
열관류율(U값)(min.외벽마감 2,0 cm 내벽마감 1,5 cm):	0,23 W/m²K
수증기확산계수 μ:	5 / 10

차음성능

직접소리 감소지수 $R_{w,Bau,ref}$:	41,8 dB

내화성능

내화등급 :	내화벽 REI 90-M (양면플라스터마감)
활용율 α:	alpha fi <= 0,70

폐기

폐기물 코드 -Nr.:	170102 점토벽돌

발표

POROTON-Planziegel-T9, HLzB 6/8-0,65
천공된 블럭을 정밀블럭시스템으로 사용된 단일외벽시스템의 경량천공조적벽 ; 벽두께
d: 36,5 cm;
열전도율 λ: 0,09 W/mK; 밀도등급 : 0,65; 압축강도등급 : 6/8; 조적벽허용압축응력도 : σo = 0,55/0,7 MN/m²; 특성 조적압축강도 fk = 1,4/1,8 MN/m²; 허가서 Z-17.1-890; 규격 : 12 DF; Poroton-박막조적모르터 , 이미포함된 정밀블럭시스템, 전체블럭수평면에 모르터도포 (VD-System) 또는 침전 ; 막힌줄눈 수직모르터없는 수직 맞춤접합 :
제조 : Wienerberger

이 건축용 제품은 DIN20000-401과 관련하여 독일 DIBt 허가서 Nr. Z-17.1-890 및 DIN 105-100와 DIN EN 771-1의 법률적 요구사항을 충족합니다.

블럭은 거친 건축물입니다. 천연 원료 점토에 따른 색상 차이뿐 아니라 블럭 생산시 개별 생산 배치의 건조 및 소성 중 수축률 차이로 인한 치수 차이가 불가피합니다.

치수 공차는 DIN 105-100 및 DIN EN 771에서 규정됩니다.

이 제품에 대한 추가 정보는 현재 브로셔 "기술 정보 Poroton 벽 송루션 "및 홈페이지 www.wienerberger.de에서 찾을 수 있습니다.

Poroton 블럭 시스템에 대한 작업 지침을 참고하십시오.

Wienerberger는 현재 유효한 문서에서 제품의 물리적 및 정적 값을 제공합니다.
유효한 건축 규정, 기준 및 최신 기술에 관한 제품의 적용 가능성은 프로젝트에 따라 계획자 / 건축가, 현장 감독자 등이 점검하고 입증해야합니다.

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover
Telefon (0511) 61070-115, Fax (0511) 614403
info@wienerberger.de, www.wienerberger.de

Wienerberger
Building Material Solutions