

Cliente: **SAH**
Encomenda EEF-E012101/00187
PRF-E0121/00187

Código	EEEEFTACPAAR000068
Artigo	Nonwoven Elastic Band ELA-ACE 100 HT L150 D1000 6'
m ² encomendados	50 000
Largura (mm)	150 mm
OD	>900
Core	6 "
Nº paletes	C01 – 9 paletes Stock – 2 paletes Produzir – 7 paletes
Data de finalização da encomenda	12/06/2021 23h40
Emendas	2/rolo (máximo 10% - 2 paletes/contentor)

Requisitos
Data: 11.06.2021

Cortes	
Parcializadores	
NW cima	Sandler 2,2m
NW baixo	Sandler 2,2m
Tipo de paletes	970*970
Bobines/paleta (b*a)	1x15
Sentido enrolamento	anti-horário
Folha de identificação paleta	sim
Frequência amostragem	4/bobinagem

Limites estabelecidos

Descentrado	0 - 3 mm
Cónico	0 - 6 mm
Diâmetros aceitáveis	>900
Diâmetro DM12	>900

Características Técnicas - Nosso Método
(à saída de produção)

	Inferior	Superior
Basis weight (gsm)	89,5	110,5
Tensile at peak CD (N/25mm)	17,0	27,0
Elongation at break CD (%)	240,0	360,0
Elongation at 9.81N CD (%)	120,0	180,0
Load at 5% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	1,2	2,0
Load at 10% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	2,2	3,4
Load at 20% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	3,0	5,0
Load at 50% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	5,5	7,5
Permanent set 2 nd cycle (%)	0,0	27,0
Load at 100% elongation 2 nd cycle (N/50 mm)	9,5	12,5
Permanent set 3 rd cycle (%)	0,0	29,0
Load at 100% elongation 3 rd cycle (N/50 mm)	9,0	12,0
Lamination strenght (CD) (N/25 mm)	2,0	5,0

Características Técnicas - Método SAH

	Inferior	Superior
Tensile strength (N/50mm)	40,5	49,5
Elongation at break CD %	288,0	352,0
Elongation at 9,81N % (FORA)	108,0	140,0
Elongation after 1h at 40°C (%)	31,0	55,0

Observação:

Esta ordem de produção está de acordo com a certificação OEKO-TEX standard 100

* Cliente aceita valores inferiores


Ficha de processo: O4.FP10 ELA-ACE 100 HT

CoA de aprovação: 24/2018

Esquema de Paletização:

Contentor	40 HC
Nº Paletes/Contentor	24
Altura Máx. Paleta	2,55M

Paletes Sobrepostas	não
Cintas	não



Etiquetas:	2 etiqueta identificativa por bobine
	4 etiquetas identificativas dos lotes da paleta
	1 etiqueta final da paleta

Elaborado por: Elsa Rodrigues / Diogo Esteves

Data: 28/09/2020

Aprovado por: Fernando Freitas

Data: 28/09/2020