

Cliente: **MEDIANE**
**Encomenda**

EEf-E012103/00054

PRF-E0121/00054

Código	EEEEFTACPAAR000104
Artigo	Nonwoven Elastic Bands ELA-ACE 100 HE L160 OD1000 6" core
m² encomendados	130 000
Largura (mm)	160 mm
OD	>900
Core	6 "
Nº paletes	C01: 24 paletes Stock – 5 paletes Produzir – 19 paletes
Data de finalização da encomenda	08/04/2021 0h
Emendas	2/rolo (máximo 10% - 2 paletes/contentor)

**Requisitos**

Data: 01/04/2021

Cortes	
Parcializadores	
NW cima	Teksis 2,2m
NW baixo	Teksis 2,2m
Tipo de paletes	970*970
Bobines/paleta (b*a)	1*14
Sentido enrolamento	anti-horário
Folha de identificação paleta	sim
Frequência amostragem	4/bobinagem

**Limites estabelecidos**

Descentrado	0 - 3 mm
Cónico	0 - 6 mm
Diâmetros aceitáveis	>900
Diâmetro DM12	>900

**Características Técnicas - Nosso método**

(à saída de produção)

	Inferior	Superior
Basis weight (gsm)	89,5	110,5
Tensile at peak CD (N/25mm)	12,0	18,0
Elongation at break CD (%)	304,0	456,0
Elongation at 9.81N CD (%)	128,0	192,0
Load at 5% elongation 1 <sup>st</sup> cycle CD (N/50 mm)	0,0	2,0
Load at 10% elongation 1 <sup>st</sup> cycle CD (N/50 mm)	0,0	2,5
Load at 20% elongation 1 <sup>st</sup> cycle CD (N/50 mm)	0,0	3,7
Load at 50% elongation 1 <sup>st</sup> cycle CD (N/50 mm)	0,0	6,5
Permanent set 2 <sup>nd</sup> cycle (%)	0,0	25,0
Load at 100% elongation 2 <sup>nd</sup> cycle (N/50 mm)	4,9	13,0
Permanent set 3 <sup>rd</sup> cycle (%)	0,0	25,0
Load at 100% elongation 3 <sup>rd</sup> cycle (N/50 mm)	4,6	13,0
Lamination strenght (CD) (N/25 mm)	2,0	6,0

Observação:

Esta ordem de produção está de acordo com a certificação OEKO-TEX standard 100

Ficha de processo:

O4.FP08 ELA-ACE 100 HE

CoA de aprovação:


57/2020

### Esquema de Paletização:

Contentor	<b>40 HC</b>
Nº Paletes/Contentor	<b>24</b>
Altura Máx. Paleta	<b>2,55M</b>

Paletes Sobrepostas	<b>não</b>
Cintas	<b>não</b>

**1 placa cartão fino  
palette 970\*970**



<b>Etiquetas:</b>	<b>2 etiqueta identificativa por bobine</b>
	<b>4 etiquetas identificativas dos lotes da palette</b>
	<b>1 etiqueta final da palette</b>

Elaborado por: Elsa Rodrigues / Diogo Esteves/Fábio  
Passos  
Data: 28/09/2020

Aprovado por: Fernando Freitas  
Data: 28/09/2020