

Aspetos a ter em atenção:

- Gramagem média de 100 gsm se desviar consistentemente devem corrigir;
- Tensile → Objetivo 19 a 20 N/25mm
- Elongation at 10N → Objetivo > 190-200 % para estarmos confortáveis em aging
- Cliente: SAI Kenya Limited
- Especificação a usar: 100 HE Standard
- Atenção a rasgos nas bobinas das pontas largura útil de 2020 mm

Este cliente é a antiga PHP.

Bobina de 70mm é para a Can colocar 1/palete.

No arranque de produção é importante que testem nas 3 primeiras bobinagens (ou até estabilizar). Após estabilização da linha seguiremos o seguinte esquema de testes (tração - 5 amostras/bobinagem):

Gramagem Tração CD Histerese Peel	Intermédia	Gramagem Tração CD Histerese Peel	Intermédia
--	------------	--	------------

Bobinas tração: 2, 4, 7, 10, 13

Tendo em conta as variações de peel que temos tido ao longo da bobinagem em algumas produções e de forma à produção ter informação suficiente para proceder ao ajuste do peel vamos voltar a fazer um perfil de peel por turno.

@Laboratório por favor vejam com a produção a colocação dos cortes e selecionem as bobinas a testar de forma a que estejam espaçadas e sejam representativas da bobinagem.

<u>@Laboratório e @Team Leaders tenham atenção à medição dos cortes</u>, sigam a instrução de trabalho G2.IT49 - Medição de cortes e verificação do aspeto visual. Relembro que:

Registo fotográfico de todas as bobinagens medidas pela produção e pelo laboratório

- <u>Arranque de produção</u>: laboratório + produção
- <u>1º bobinagem de produção</u>: laboratório + produção
- BA: produção
- <u>2 vezes/turno</u> (inicio e meio): laboratório
- <u>10 em 10 (1, 10, 20, ...)</u>: produção
- Aquando de alteração de tensões e tiragens após a comerio: produção
- A colocação dos contra cortes é feita com recurso à fita métrica e a verificação da largura destes é feita com paquímetro.

Recordo também que segundo a G2.IT18 (Rastreabilidade) a quantidade de amostra ser entregue em laboratório:

"Amostragem

- a) Recolher a amostra tendo em conta o diâmetro da bobinagem:
 - o Diâmetro ≥ 800 mm retirar 1 volta completa;
 - o Diâmetro < 800 mm retirar 2 voltas completa."