

Cliente: DRYLOCK LTD

33769

## Encomenda EEF-E012008/00293

#### PRF-E0120/00293

EEEEFTACPAAR000138	Código
Nonwoven Elastic Bands ELA- ACE 100 HE (D) L240 D1050 6"	Artigo
125 000	m <sup>2</sup> encomendados
240 mm	Largura (mm)
>900	OD
6 mm	Core
C01: 13 paletes Stock – 0 paletes Produzir – 13 paletes	Nº paletes
01/03/2021 3h30	Data de finalização da encomenda
2/rolo (máximo 10% -2 paletes/contentor)	Emendas

<u>Requisitos</u>	Data: 26-02-2021
-------------------	------------------

Cortes	
Parcializadores	
NW cima	Sandler 2,2m
NW baixo	Sandler 2,2m
Tipo de paletes	1x9
Bobines/palete (b*a)	970*970
Sentido enrolamento	anti-horário
Folha de identificação palete	sim
Frequência amostragem	4/bobinagem

### Limites estabelecidos

Descentrado	0 - 3 mm
Cónico	0 - 6 mm
Diâmetros aceitáveis	não
Diâmetro DM12	não

## <u>Características Técnicas - Nosso método</u> (à saída de produção)

	Inferior	Superior
Basis weight (gsm)	89,5	110,5
Tensile at peak CD (N/25mm)	15,0	22,0
Elongation at break CD (%)	296,0	444,0
Elongation at 9.81N CD (%)	152,0	228,0
Load at 5% elongation 1 <sup>st</sup> cycle CD (N/50 mm)	0,0	2,0
Load at 10% elongation 1 <sup>st</sup> cycle CD (N/50 mm)	0,0	2,5
Load at 20% elongation 1 <sup>st</sup> cycle CD (N/50 mm)	0,0	3,7
Load at 50% elongation 1 <sup>st</sup> cycle CD (N/50 mm)	0,0	6,5
Permanent set 2 <sup>nd</sup> cycle (%)	0,0	23,0
Load at 100% elongation 2 <sup>nd</sup> cycle (N/50 mm)	4,9	13,0
Permanent set 3 <sup>rd</sup> cycle (%)	0,0	22,0
Load at 100% elongation 3 <sup>rd</sup> cycle (N/50 mm)	4,6	13,0
Lamination strenght (CD) (N/25 mm)	1,5	3,0


Ficha de processo: O4.FP08 ELA-ACE 100 HE

CoA de aprovação: 174/2020

# Esquema de Paletização:

Contentor	40 HC
Nº Paletes/Contentor	24
Altura Máx. Palete	2,55 M

não	Paletes Sobrepostas
não	Cintas



1 placa cartão palete 970\*970

	2 etiqueta identificativa por bobine
Etiquetas:	4 etiquetas identificativas dos lotes da palete
	1 etiqueta final da palete

Elaborado por: Elsa Rodrigues / Diogo Esteves Aprovado por: Fernando Freitas
Data: 28/09/2020 Data: 28/09/2020