

| ARTIGO | DESCRIÇÃO |
|---|--|
| Nonwoven Elastic Bands ELA-ACE 100 HT EEEEFTACPAAR000068 EEEEFTACPAAR000069 EEEEFTACPAAR000070 EEEEFTACPAAR000088 | Banda Elástica de 100gsm com Não-tecido Spunlace 25gsm 100%PP |

NOMENCLATURA DE PRODUÇÃO

| FORMULAÇÃO | | | | | | |
|---|-----------|----------------------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| Distribuição pelas extrusoras A-C-B-C-A: 5%-22,5%-45%-22,5%-5% | | | | | | |
| Matérias-primas | Densidade | Distribuição por Extrusora | | | | % Global |
| | | Doseador | % A | Objectivo A | Tolerância | |
| PP SABIC 621P - SABIC | 0,896 | | 48 - 70% | 15,0% | ±0,5% | 1,50% |
| Vistamaxx 6202 - EXXON | 0,863 | | 25% - 47% | 77,0% | ±0,5% | 7,70% |
| MMB Cor | 2,000 | | 3,0% | 3,0% | ±0,5% | 0,30% |
| MB AOX + PPA | 0,920 | | 2,0% | 2,0% | ±0,5% | 0,20% |
| MB Anti Block | 0,920 | | 2,0% | 3,0% | ±0,5% | 0,30% |
| | | Doseador | % B e C | Objectivo B e C | Tolerância | |
| Vistamaxx 6102 - EXXON | 0,862 | | 35 - 45% | 26,0% | ±0,5% | 23,40% |
| LACOFLEX CHM02-0000-50 - CABOPOL | 0,900 | | 20 - 45% | 45,0% | ±0,5% | 40,50% |
| RECICLADO* - ELASTICTEK | 0,895 | | 20 - 25% | 23,0% | ±0,5% | 20,70% |
| MB AOX + PPA | 0,920 | | 3,0% | 3,0% | ±0,5% | 2,70% |
| MB Cor | 2,000 | | 3,0% | 3,0% | ±0,5% | 2,70% |
| | | | | | | 100,00% |

| | | | |
|----------|---|--|-----------|
| Nonwoven | NW Sandler Spunlace Sawasoft 2628 100% PP (L2,2) NW Teksis 52250 EL 100% PP (L2,2) | Sandler 2628 25gsm Teksis 52250 25gsm | 2 CAMADAS |
|----------|---|--|-----------|

| GAMA OPERATÓRIA | | |
|---|---|------------|
| Parâmetros | Valor de Referência | Tolerância |
| Gramagem do filme (gsm) | 50 | ± 10% |
| Espessura set (µm) | 56 | ± 10% |
| Densidades (Extrusoras A, B, C e Total) | - | - |
| Velocidade da linha - Na bobinadora (m/min) | 50 | ± 10% |
| Temperatura na extrusora A (°C) | 190 - 200 - 205 - 210 - 210 - 205 - 200 - 200 | ± 10% |
| Temperatura nas extrusoras B e C (°C) | 190 - 200 - 205 - 210 - 210 - 205 - 205 - 200 - 200 | ± 10% |
| Temperatura no feed-block (°C) | 200 | ± 10% |
| Temperatura na fieira (°C) | 200 | ± 10% |
| Posicionamento dos parcializadores da fieira (mm) | 160/160 | ± 10% |
| Pressão na Comerio (bar) | 78/78 | ± 10% |
| Posição dos eixos na calandra LO/LA (mm) | -15,4/-15,4 | ± 10% |
| Temperatura da Comerio (°C) | 145 | ± 10% |
| Pick Breaker (mm) | -3,1 | ± 10% |
| Pressão do pêndulo | Inicial: 2,1 / Final: 1,9 | ± 10% |
| Valor referência da curva de tensão de Bobinagem | 50 | ± 10% |
| Rolo C (°C) | 18 | ± 10% |
| Rolo F (°C) | 16 | ± 10% |

OBSERVAÇÕES: Os restantes parâmetros de processo são variáveis consoante as condições de arranque e estabilização da linha de produção para o produto em causa. Esta ficha de processo e formulação está de acordo com a certificação OEKO-TEX standard 100