



PREALISTAMIENTO Y AJUSTES EN IMPRESIÓN

FF-459

DATOS PREALISTAMIENTO

FECHA PREALISTAMIENTO		27/10/2025				NOMBRE PREALISTADOR		Juan Pérez		
CLIENTE	Cliente Ejemplo S.A.				REFERENCIA		REF-2024-001			
DISEÑO (F)	Diseño Corporativo		O PRODUCCION				IMPRESORA		CANTIDAD	
UNIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
COLOR	Cyan	Magenta								
LINEATURA ANILOX	200	200								
CODIGO ANILOX	ANX-001	ANX-002								
CELDA	C1	C2								
ΔE	2.5	3.1								
DeltaC*	1.8	2.2								
VISCOSIDAD	18 seg	19 seg								
CODIGO TINTA	TIN-CY-001	TIN-MG-001								
LOTE PROVEEDOR	LP-2024-001	LP-2024-002								
CANTIDAD PREALISTADA	2.5	1.8	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	
CANT. FABRICADA MATIZADOR	2.3	1.7	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	
	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	

DATOS AJUSTE TONOS EN IMPRESIÓN

FECHA IMPRESIÓN	27/10/2025		MATIZADORES	QUIEN LLEVA TINTA			QUIEN MATIZA			
TIPO CORRECCIÓN	Corrección Color ()	Corrección Color ()	Corrección Color ()	Corrección Color ()	Corrección Color ()	Corrección Color ()	Corrección Color ()	Corrección Color ()	Corrección Color ()	C
	Subir Intensidad ()	Subir Intensidad ()	Subir Intensidad ()	Subir Intensidad ()	Subir Intensidad ()	Subir Intensidad ()	Subir Intensidad ()	Subir Intensidad ()	Subir Intensidad ()	S
	Bajar Intensidad ()	Bajar Intensidad ()	Bajar Intensidad ()	Bajar Intensidad ()	Bajar Intensidad ()	Bajar Intensidad ()	Bajar Intensidad ()	Bajar Intensidad ()	Bajar Intensidad ()	E
ΔE / 1ra muestra	4.2									
DeltaC* / 1ra muestra	3.1									
Nombre de Tinta #1	Cyan Base									
Cantidad Tinta #1 (Kg)	0.5									
Nombre de Tinta #2	Magenta Refuerzo									
Cantidad Tinta #2 (Kg)	0.3									
Nombre de Tinta #3	Blanco Opaco									
Cantidad Tinta #3 (Kg)	0.2									
ΔE Final	1.8									
Delta C* Final	1.2									
# de Ajustes	3									
HORA DE INICIO TONOS	09:20			HORA FINAL	10:15			TIEMPO TOTAL APROXIMACION		1h