

SEMEXSA

Dinamita desarrollada para minimizar los costos de chancado, así como los asociados a la realización de voladuras secundarias en terrenos de roca semidura a dura al proporcionar una buena fragmentación del macizo rocoso. Es ideal para el carguío de taladros en terrenos fracturados que presenten dificultad gracias a su excelente simpatía y sensibilidad que contribuyen a reducir los tiempos de manipulación y carguío del explosivo.

Recomendaciones de uso:

- Aplicable para voladura de roca semidura.
- Recomendable en taladros de arranque, producción y arrastre.
- Para iniciar, utilizar detonador N^a 8 como mínimo.
- No abrir o amasar los cartuchos.
- Para consideraciones de seguridad en su manipulación y almacenamiento, consultar hoja de seguridad de Exsa.

Características técnicas

Especificaciones técnicas	Unidades	Semexsa 80
Densidad	g/cm3	1.18 ± 5%
Velocidad de detonación*	m/s	4,000 a 5,800
Velocidad de detonación**	m/s	3,000 a 5,500
Presión de detonación***	kbar	125
Energía***	KJ/kg	3,230
RWS***	%	87
RBS***	%	126
Resistencia al agua		Excelente
Categoría de humos		1ra

^{*} En tubo de hojalata de 30 mm de diámetro.

Presentación y embalaje

Masa explosiva encartuchada en papel kraft, los cartuchos son dispuestos en bolsas plásticas y embaladas en cajas de cartón corrugado.

Dimensiones de caja	Ext. 38.7 x 45.0 x 22.0 cm						
Material	Caja de cartón corrugado						
Producto	Pulgada	s	UN/Caja	Masa g/UN	Peso Neto	Peso Bruto	
SEMEXSA 80	2	8	56	446	25 kg	26.3 kg	
SEMEXSA 80	1 1/8	8	164	152	25 kg	26.3 kg	
SEMEXSA 80	1	8	200	125	25 kg	26.3 kg	
SEMEXSA 80	1	6	256	94	24 kg	25.3 kg	
SEMEXSA 80	7/8	7	292	86	25 kg	26.3 kg	

Para otros formatos de cartuchos preguntar a Exsa.





Almacenamiento y garantía

Conservado en su embalaje original y almacenado en condiciones de temperatura y humedad normales, conforme a las normativas vigentes, el producto está garantizado por 18 meses, después de su fecha de fabricación.

Transporte

CLASE: 1 DIVISIÓN: 1.1 D N° ONU: 0081



^{**} Sin confinar en cartucho

^{***} Calculadas con programa de simulación TERMODET.