

DESCRIÇÃO

- Fita adesiva plástica anticorrosiva à base de cloreto polivinílico, provida de adesivo sensível à pressão.
- Fundo anticorrosivo epoxi a base de zinco bicomponente, curada com poliamida [65 micrometros/demão] sobre a tubulação antes da aplicação da fita adesiva plástica.

Protótipo comercial

- Fita:
 - SCOTCHRAP Nº 50 (larg. 50 mm) – 3M DO BRASIL
 - TOROFITA (larg. 50 mm) – TORO IND. E COM. LTDA.
 - Tinta de fundo a base de zinco:
 - SUMARÉ - Sumazinc 278 - cinza
 - AKZO NOBEL - Divisão Internacional - Interzinc 92-EPA 269

APLICAÇÃO

- Tubulações de água sob a terra.

EXECUÇÃO

- Todas as conexões podem ser roscadas roscadas ou soldadas.
- Observar criteriosamente as particularidades de cada revestimento dos fabricantes indicados.
- A tubulação deve estar aparente para aplicação da proteção anticorrosiva. Deverá ser enterrada após vistoria do fiscal da obra.
- A fita deve ser aplicada no local da obra, de maneira a permitir uma aplicação eficiente isenta de rugas e bolhas de ar, com a tubulação o mais próximo da instalação, a fim de se evitar danos decorrentes de movimentação na proteção anticorrosiva com fita.

Proteção anticorrosiva sobre tubo preto

- A superfície do tubo em que será aplicada a proteção anticorrosiva deve estar limpa e seca, isenta de manchas de óleo ou graxa.
- Executar limpeza mecânica ST 1 da Norma SIS 055900/67.
- Aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo à base de zinco em toda a tubulação preta a ser tratada, sendo necessário reforçar as regiões de soldas, cantos vivos e roscas expostas, para evitar falhas prematuras nestas áreas.
- Recobrir as juntas soldadas da tubulação com uma volta de fita antes da aplicação em todo o tubo.
- Aplicar a fita em espiral, com a metade sobreposta a fim de resultar uma camada dupla de fita sobre o tubo.

Proteção anticorrosiva sobre tubo galvanizado

- Aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo à base de zinco na região das roscas da tubulação a ser tratada.
- Aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo à base de zinco com 65 micrometros de espessura seca nas soldas em campo e conexões, sendo necessário aplicar com trincha após uma vigorosa limpeza mecânica sobre a área a ser aplicada.
- Recobrir as juntas soldadas da tubulação com uma volta de fita antes da aplicação em todo o tubo.
- Aplicar a fita em espiral, com a metade sobreposta a fim de resultar uma camada dupla de fita sobre o tubo.

RECEBIMENTO

- A tubulação protegida deve estar totalmente revestida, sem danos na superfície, com a espessura de tinta e fita recomendadas. A fita deve estar firmemente aderida, isenta de rugas e bolsas de ar, com todas as conexões / soldas também protegidas.

SERVIÇOS

08.03 REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES

08.03.012	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA
08.07	REDE DE INCÊNDIO: TUBULAÇÕES
08.07.010	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.03.012 08.07.010
- preço unitário remunera o fornecimento e a execução de proteção anticorrosiva por metro de tubo com aplicação de fundo anticorrosivo Epóxy Bicomponente à base de zinco e fita apropriada, em ramais sob a terra.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.03.012 08.07.010
- m – pelo comprimento real da tubulação sob a terra.

NORMAS

- NBR 6181 - Classificação de Meios corrosivos com vistas a Seleção de Sistemas de Pintura.
- NBR 7828 - Sistemas de Revestimentos Protetores com Finalidade Anticorrosiva - Silicato de Etila rico em Zinco.

Serviços

Etapa
Rede de água fria

H2.08

Proteção anticorrosiva para ramais sob a terra

Elaboração
Data 10/10/02

Página
1/1


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO