

DESCRIÇÃO

• Sistema de impermeabilização constituído de dois componentes, sendo um à base de cimento especial, minerais e aditivos químicos, e outro à base de emulsão acrílica. Formam um composto que penetra por capilaridade na estrutura, cristalizando-se na presença de água.

Protótipo comercial

- K11+KZ (HEY'DI) / (VIAPOL)
- DENVERLIT+DENVERFIX (DENVER)
- CRYSTAL CIMENT + AZULIT-ACRIL (WOLF HACKER)

APLICAÇÃO

- Indicado principalmente para estruturas estáticas em concreto não sujeitas à movimentações estruturais, aplicado em locais sujeitos à umidade elevada e constante: subsolos, baldrames, reservatórios enterrados, alvenaria de elevação e em lajes de piso apoiadas diretamente no solo úmido.
- Aplicar sempre do lado da pressão d'água.

EXECUÇÃO

Preparo da Superfície

- O substrato deve estar limpo, isento de poeira, nata de cimento, óleos ou desmoldantes e umedecido. Recomenda-se a lavagem da estrutura com escova de aço e água ou jato d'água de alta pressão.
- Reparar falhas de concretagem com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com solução de água e aditivo de acordo com especificações do fabricante.
- Caso a superfície esteja muito lisa, aplicar mordente de cimento e areia traço 4:4 e emulsão adesiva e água na proporção 1:1.
- Abrir canaletas em forma de 'U', com 2cm de largura por 1cm de profundidade ao redor de ralos e tubulações, preenchendo com o composto.

Aplicação da Impermeabilização

- O produto deve ser preparado misturando-se os dois componentes na proporção indicada pelo fabricante. Preparar o material em pequenas quantidades, de acordo com sua utilização.
- Saturar o substrato com água antes de iniciar o processo de aplicação.
- Aplicar com trinch a pasta preparada em duas ou três demãos cruzadas, inclusive dentro das canaletas ao redor de ralos e tubulações, aguardando o intervalo de secagem indicado pelo fabricante.
- As demãos anteriores deverão ser umedecidas.
- Aguardar cura de 48 horas, fazendo constante hidratação da superfície.
- Após a aplicação, evitar exposição ao sol das áreas impermeabilizadas por 5 horas.
- No caso de reservatórios enterrados, submetê-los, após 24 horas da aplicação, à carga total de água para verificar o comportamento das estruturas.
- No caso de alvenaria de baldrames, aplicar na superfície horizontal descendo 15cm nas laterais. Avançar 15cm de altura na alvenaria de elevação.
- Calafetar ralos e tubulações com massa elástica.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a impermeabilização deve ser recebida se, após teste de estanqueidade ou até o recebimento da obra, não apresentar falhas que prejudiquem a sua função, devendo a fiscalização acompanhar a execução do teste.

SERVIÇOS

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 02.07     | IMPERMEABILIZAÇÕES                                                |
| 02.07.003 | IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO                               |
| 11.01     | IMPERMEABILIZAÇÕES: SUBSOLOS E BALDRAMES                          |
| 11.01.003 | IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO - SUBSOLOS                    |
| 11.03     | IMPERMEABILIZAÇÕES: SUBSOLOS E BALDRAMES                          |
| 11.03.004 | IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO - RESERVATÓRIOS ENTERRADOS    |
| 11.03.005 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPER. TRAÇO 1:3 - E = 3CM |

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- 02.07.003 11.01.003 11.03.004 11.03.005
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço.
- Limpeza e preparo da superfície; preparo e aplicação de pasta de cimento cristalizante, deixando a superfície lisa e homogênea.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 02.07.003 11.01.003 11.03.004
- m² - por área impermeabilizada.
- 11.03.005
- m² - por área regularizada.

Serviços

Etapas  
Impermeabilização

S10.03

Cristaliza-  
ção

Revisão 2  
Data 10/07/02

Página  
1/1

  
**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o ne-  
cessário