

DESCRIÇÃO

- Impermeabilizante monocomponente, à base de polímeros acrílicos, para aplicação a frio e moldagem *in loco*, formando uma membrana elástica e flexível que dispensa proteção mecânica.
- Cor branca, que reflete raios solares.
- Tela estruturante de poliéster ou nylon, em malha 1x1mm ou 2x2mm, conforme indicação do fabricante.
- Consumo: 2 a 3,5kg/m²/6 demãos

Protótipo comercial

- DENVER: Denvercrl
- SIKA: Igoflex Branco
- VEDACIT: Vedapren Branco
- VIAPOL: Hey'Dicryl
- WOLF HACKER: Impercryl B17A

APLICAÇÃO

- Impermeabilização de estrutura de pequeno porte expostas ao intemperismo, sem trânsito de pedestres e/ou veículos e sem proteção mecânica: lajes de cobertura (plana ou inclinada), abóbadas, marquises, vigas-calha.

EXECUÇÃO

Preparo da Superfície

- A superfície deve estar seca, limpa e firme.
- Para lajes planas, marquises e vigas-calhas, regularizar com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, isenta de cal, espessura média de 2,5cm e caimento mínimo de 2%. Aguardar cura por 7 dias.
- Cantos e arestas devem ser arredondados, prevendo rebaixos nos planos verticais para o arremate da impermeabilização, que deverá subir no mínimo 20cm acima do plano horizontal.
- Ao redor de ralos e tubulações, abrir sulcos em "U", com 2cm de largura por 1cm de profundidade, aplicando massa elástica (mastique).

Aplicação da Impermeabilização

- A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa, isenta de graxas, óleos, desmoldantes, natas de cimento e partículas soltas de qualquer natureza.
- A aplicação deve ser executada com trinch, escovão de pelo macio, rolo de pintura, espalhando uniformemente sobre a superfície.
- Apenas na 1ª demão, como imprimação, o produto deve ser diluído em água na proporção especificada pelo fabricante.
- Nas demãos seguintes, aplicar o produto puro em demãos cruzadas, até atingir o consumo recomendado pelo fabricante (de 3 a 6 demãos), aguardando secagem completa entre elas, conforme orientação do fabricante.
- Em pontos críticos (juntas, cantos, arestas, ralos e tubos emergentes), deve-se utilizar a tela estruturante entre a 1ª e a 2ª demão. Em lajes pré-fabricadas, deve-se utilizar a tela estruturante, entre a 1ª e a 2ª demão, em toda a extensão da cobertura.
- Não aplicar em dias úmidos ou chuvosos.
- Aguardar cura total (3 a 7 dias) conforme indicado pelo fabricante e executar teste de estanqueidade.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- A Fiscalização deverá acompanhar a realização do teste de estanqueidade.
- O serviço pode ser recebido se, após teste de estanqueidade e até o recebimento da obra, a impermeabilização não apresentar falhas que prejudiquem a sua função.

SERVIÇOS

11.02	IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS E MARQUISES
11.02.026	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA ESTRUTURADA C/ TELA DE NYLON OU POLIÉSTER - 6 DEMÃOS
11.02.027	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 6 DEMÃOS
11.02.066	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERM. TRAÇO 1:3 - E = 2,5CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 11.02.026 | 11.02.027 | 11.02.066 |
|-----------|-----------|-----------|
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, incluindo limpeza e preparo da superfície.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- | | |
|-----------|-----------|
| 11.02.026 | 11.02.027 |
|-----------|-----------|
- m² - pela área real da superfície impermeabilizada.
 - 11.02.066
 - m² - pela área real da superfície regularizada.

NORMAS

- NBR 13321:2008 - Membrana acrílica para impermeabilização.

Serviços

Etapa

Impermeabilização

\$10.04

Emulsão acrílica

Revisão	3
Data	25/10/17

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO