

DESCRIÇÃO

- Solução asfáltica de consistência viscosa, na cor preta, de ação anticorrosiva e impermeabilizante, que forma uma película impermeável e elástica após seca.
- Para reservatórios utilizar os protótipos atóxicos especificados porque não alteram a potabilidade da água.
- Consumo médio: 0,4 a 0,5 litros/m² / 2 demãos.

Protótipo comercial

- Reservatórios:
 - NEUTROL (OTTO BAUMGART)
 - IGOL A (SIKA)
 - MONEX-PRIMER (MONÉA)
 - PROTEX (WOLF HACKER)
- Subsolos, baldrames,alvenarias de elevação, muros de arrimo:
 - NEUTROLIN (OTTO BAUMGART)
 - IGOL 2 (SIKA)
 - MONEX-BASE (MONÉA)
 - DRYBETUM (DRYCO)
 - BETULIT (WOLF HACKER)

APLICAÇÃO

- Em estruturas de concreto e alvenaria em contato com solo sobre argamassa rígida com aditivo hidrófugo em sub-solos, muros de arrimo e reservatórios .
- Como primer na aplicação de mastique elástico.

EXECUÇÃO

Preparo da superfície

- A superfície deve estar limpa e seca.
- A argamassa rígida deve estar áspera,desempenada e bem seca para que haja boa aderência da tinta.

Aplicação da pintura sobre argamassa rígida em reservatórios

- Aplicar 2 a 3 demãos por meio de broxa, rolo, trincha ou pistola.
- Aguardar secagem completa entre demãos - mínimo de 24 horas.
- Em reservatórios aguardar secagem completa (3 dias) para colocação de água.
- Em recintos fechados, manter o ambiente ventilado.

Aplicação da pintura sobre argamassa rígida em subsolos, baldrames, alvenaria de elevação e muros de arrimo

- Aplicar 2 demãos por meio de broxa, rolo, trincha ou pistola.
- Pode ser aplicado sobre superfície úmida.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a impermeabilização deve ser recebida se, após teste de estanqueidade ou até o recebimento da obra, não apresentar falhas que prejudiquem a sua função, devendo a fiscalização acompanhar a execução do teste.

SERVIÇOS

02.07	IMPERMEABILIZAÇÕES
02.07.002	IMPERM. RESP. ALV. EMBAS. C/ ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 C/ HIDRÓFUGO E TINTA BETUMINOSA
11.01	IMPERMEABILIZAÇÕES: SUBSOLOS E BALDRAMES

11.01.002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUBSOLOS C/ ARGAMASSA CIMENTO-AREIA C/ HIDRÓFUGO E TINTA BETUMINOSA
11.03	IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA
11.03.002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 C/ HIDRÓFUGO E TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO INTERNA)
11.03.010	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)
16.15	MUROS DE ARRIMO
16.15.030	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ TINTA BETUMINOSA C/ REG. EM ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

02.07.002	11.01.002	11.03.002	11.03.010
16.15.030	• Fornecimento dos materiais e execução do serviço. O preço unitário remunera a regularização prévia da superfície (caso necessário).		

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

02.07.002	11.01.002	11.03.002	11.03.010
16.15.030	• m² - pela área real da superfície impermeabilizada, acrescentando-se os “rodapés” previstos, também quantificados segundo sua área real; descartar interferências menores ou iguais a 0,5m².		

NORMAS

- NBR 9686 - Solução asfáltica empregada como material de imprimação na impermeabilização.

Serviços

Etapa
Impermeabilização

S10.09

Pintura
betuminosa

Revisão	3
Data	10/03/06

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário