

DESCRIÇÃO

- Pastilhas de porcelana, coladas em placas de papel, naturais (foscas) ou esmaltadas (acetinadas ou brilhantes), conforme especificação do projeto; com arestas bem definidas.
- Controle de fornecimento: não devem apresentar rachaduras, base descoberta por falta do vidrado (esmaltadas), depressões, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados, incrustações de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferença de tonalidade e dimensão dentro do mesmo lote. Além das condições acima, os produtos devem atender aos requisitos mínimos de qualidade prescritos nas normas da ABNT.
- Argamassa pré-fabricada para assentamento e rejuntamento, adequada tanto ao assentamento quanto ao rejuntamento de pastilhas de porcelana.

Protótipo comercial

- Pastilhas:
 - ATLAS:
 - » Linhas Esmaltadas: (todas as linhas nos tamanhos: 2,5x2,5cm, 4x4cm, 5x5cm)
 - » Mate (acetinada): Pantheon
 - » Brilhantes: Metal, D'Orsay
 - JATOBÁ:
 - » Linha Natural:
 - » Natural (2,5x2,5cm/5x5cm);
 - » Linhas Esmaltadas: (nos tamanhos 2,5x2,5cm, 4x4cm, 5x5cm)
 - » Classica (brilhante)
 - » Arquitetura (acetinada)
 - NGK:
 - » Linha Esmaltada: Gran Real, Vila Real (no tamanho 5x5cm)
 - » argamassa de assentamento e rejuntamento:
 - » ARGAMONT (Pastmont Super Aderente PVA)
 - » QUARTZOLIT (Cimentcola para Pastilhas)
 - » INCOMED (Argaflex AC-III)
 - » REJUNTABRÁS (Pastilhaflex CL Flexível)

APLICAÇÃO

- Em revestimentos externos, conforme especificações do projeto.

EXECUÇÃO

- A base de assentamento das pastilhas deve ser constituída de um emboço desempenado, devidamente curado.
- A superfície deve estar áspera, ser varrida e posteriormente umedecida.
- A argamassa de assentamento deve ser aplicada na base com o lado liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado criando estrias para garantir melhor aderência e nivelamento. Esta aplicação deve ser feita em pequenas áreas, pois ela não pode iniciar seu processo de cura antes de receber as placas de pastilhas.
- As placas de pastilhas devem estar secas e limpas no lado do assentamento.
- Colocar a placa de pastilhas sobre superfície plana, horizontal e seca, com a face do papel voltada para baixo. Com o lado liso da desempenadeira, preencher as juntas com argamassa, deixando um excesso de 2 a 3 mm sobre a placa. A placa deve ser colocada sobre a superfície, observando-se as linhas de prumo e nível, e pressionada com as mãos.
- Após colocadas 5 a 6 placas, observando-se sempre o alinhamento devido, fazer dois cortes verticais em cada placa com a ponta da colher, para expelir o ar, e com o auxílio do batedor e do martelo, rebater todas as placas aplicadas.

- O papel que prende as pastilhas deve ser removido com solução a 5% de soda cáustica em água, aplicada abundantemente com a brocha no sentido de cima para baixo; retirar com cuidado o papel no mesmo sentido.
- As pastilhas devem ser lavadas com água para retirar o excesso de cola.
- Aplicar a pasta de rejuntamento usando rodo de borracha em movimentos alternados, pre-enchendo todas as juntas. Deixar secar um pouco e passar a estopa para a retirada do pó.
- Após 15 minutos do término do rejuntamento, retirar o excesso de material com esponja úmida de água. Após secagem total, limpar com estopa seca.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, o revestimento pode ser recebido se não apresentar desvios de prumo e alinhamento superiores a 3mm/m.
- Não devem ser aceitos desníveis significativos entre peças contíguas.

SERVIÇOS

12.04	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.04.020	REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM
12.04.021	REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5X5CM
12.04.022	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X2,5CM
12.04.023	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 4X4CM
12.04.024	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5X5CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

12.04.020	12.04.021	12.04.022	12.04.023
12.04.024			

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, incluindo a argamassa para assentamento e rejuntamento e excluindo a argamassa de regularização.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

12.04.020	12.04.021	12.04.022	12.04.023
12.04.024			

- m² - pela área real da superfície efetivamente revestida, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas como espaletas ou dobras.

NORMAS

- NBR 13816 - Placas cerâmicas p/ revestimento - terminologia.
- NBR 13817 - Placas cerâmicas p/ revestimento - classificação.
- NBR 13818 - Placas cerâmicas p/ revestimento - especificações e métodos de ensaio.

Serviços

Etapa

Revestimentos de paredes e tetos

S11.07

Pastilha de porcelana

Revisão	2
Data	12/09/00

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário