

DESCRIÇÃO

- Plaquetas cerâmicas constituídas de argila vermelha, coloração uniforme, de massa homogênea, compostas, arestas vivas e bem definidas, faces planas, textura homogênea, cozidas, leves, duras e sonoras, não vitrificadas, sem defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou quebras), conformadas por prensagem e queimadas.
- Dimensões: 65 x 250 x 10 mm (tolerância: variações de 3mm para maior ou para menor na largura e no comprimento).
- Absorção de água em torno de 5% a 6% e resistência à flexão de 240 a 260 Kgf/cm².
- Argamassa de assentamento: cimento e areia, traço 1:3.
- Pasta de rejuntamento: cimento e areia fina, traço 1:3.

Protótipo comercial

- CERAMISUL - Linha Terracota - Revestimento Ref. 20

APLICAÇÃO

- Para revestimentos externos, e outros elementos indicados em projeto.

EXECUÇÃO

- Executada a alvenaria, aplica-se a argamassa de assentamento por partes, com espessura de 10 a 15mm.
- Sobre a área aplicada assentam-se as plaquetas, mantendo juntas constantes de 10mm.
- Antes da pega da argamassa, as juntas são uniforesh, rebaixadas e frizadas, em profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, fiquem expostas e vivas as arestas das plaquetas.
- Assentar em juntas desencontradas (em amarração) ou a prumo, se especificado em projeto.
- As juntas devem permanecer abertas durante 24 horas no mínimo, antes de rejuntar. É aplicada a pasta de rejuntamento com espátula de borracha e alisada, de modo a apresentar sulcos contínuos, de pequena profundidade.
- Após a cura da pasta, a superfície deve ser limpa com pano seco ou escovada. Não se deve utilizar esponja de aço.
- Dividir os vãos de forma a evitar a utilização de segmentos menores que 1/2 plaqueta.
- Para acabamento impermeabilizante, deve ser consultada a ficha S14.05 - Silicone.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S14.05 Silicone

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, o revestimento deve ser recebido se a superfície estiver uniforme e não apresentar desvios de prumo superiores a 3mm. Colocada a régua de 2m em qualquer direção, não deve haver afastamentos maiores que 3mm nos pontos intermediários.
- Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na verificação de fissuras, trincas, deformações ou superfícies irregulares. Caso estas ocorrências atinjam mais de 15% das peças, todo o lote deverá ser rejeitado.

SERVIÇOS

- 12.04 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.04.040 REVESTIMENTO COM PLAQUETA LAMINADA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

12.04.040

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

12.04.040

- m² - pela área real.

Serviços

Etapas

Revestimentos de paredes e tetos

S11.08

Plaqueta de laminado cerâmico

Revisão 1
Data 25/02/03

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO