

DESCRIÇÃO

- Pedra ardósia e miracema, em placas, sem rachaduras, emendas, retoques com massa, sem pontos lascados ou outros defeitos que possam comprometer seu aspecto.
- Dimensões:
 - Ardósia: 40x40cm, com espessura entre 7 e 10mm (áreas internas) ou 15 e 20mm (áreas externas);
 - Miracema: 23x11,5cm, com espessura entre 10 e 15mm (áreas externas).
- Argamassa de assentamento:
 - Áreas internas: argamassa colante flexível, tipo AC-II ou AC-III (NBR14081);
 - Áreas externas: massa mista ou "podre";
- Rejunte flexível à base de cimento portland, classe AR-II (NBR14992).

Protótipo comercial

- Argamassa de assentamento:
 - ARGAMONT: Argamassa colante flexível super aderente AC-II
 - JUNTALIDER: Argamassa colante tipo AC-II interna e externa flexível
 - REJUNTABRÁS: Ceramicola multi-uso interno e externo tipo AC-II; Maxijunta AR-II / AC-II
- Rejunte flexível:
 - ARGAMONT: Rejuntamento flexível multiuso AR-II
 - QUARTZOLIT: Weber.col rejuntamento flexível AR-II
 - REJUNTABRÁS: Juntacolor flexível AR-II; Maxijunta AR-II / AC-II

APLICAÇÃO

- Pedra ardósia: em áreas internas e externas.
- Pedra miracema: em áreas externas, em combinações com outros pisos, formando desenhos e requadros.

EXECUÇÃO

- As pedras devem ser selecionadas de maneira que não se encontrem isoladamente peças de coloração e textura diferentes, dando a impressão de manchas ou defeitos. Esta natural variação de cor e textura deve ser aproveitada de forma a serem obtidas superfícies uniformemente mescladas em seu conjunto, sem elementos discrepantes.

Pedra ardósia - área externa

- Molhar previamente as peças.
- Ranhurar com cortador de pedra a face da ardósia a ser assentada, para melhor aderência e nivelamento da pedra.
- Ainda na face a ser assentada, aplicar, com desempenadeira dentada, argamassa à base de cimento e adesivo e deixar secar por 24 horas aproximadamente.
- Na área a receber a pedra, executar a massa mista ou "podre" no traço 1:0,5:5 (cimento, cal hidratada e areia) com espessura de 5cm.
- Molhar a peça e a área que ela ocupará na massa, assentando assim peça por peça até que se preencha a área.
- Caso não indicada em projeto, deve ser mantida a declividade mínima de 0,5% no sentido das sarjetas, canaletas ou pontos de escoamento de água.
- A argamassa de rejuntamento deve ser preparada conforme especificado pelo fabricante e aplicada com desempenadeira emborrachada. Limpar com esponja após a argamassa estar completamente seca.

Pedra ardósia - área interna

- Nivelar o piso com uma argamassa de regularização, conforme ficha S15.01.
- A argamassa colante de assentamento deve ser aplicada com desempenadeira dentada para garantir melhor nivelamento e aderência, não sendo necessária a execução da massa mista ou "podre".

- Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos ou saídas.
- A argamassa de rejuntamento deve ser preparada conforme especificado pelo fabricante e aplicada com desempenadeira emborrachada. Limpar com esponja após a argamassa estar completamente seca.

Pedra miracema - área externa

- Molhar previamente as peças.
- Na face a ser assentada, aplicar, com desempenadeira dentada, argamassa à base de cimento e adesivo e deixar secar por 24 horas aproximadamente.
- Na área a receber a pedra, executar a massa mista ou "podre" no traço 1:0,5:5 (cimento, cal hidratada e areia) com espessura de 5cm.
- Molhar a peça e a área que ela ocupará na massa, assentando assim peça por peça até que se preencha a área.
- Caso não indicada em projeto, deve ser mantida a declividade mínima de 0,5% no sentido das sarjetas, canaletas ou pontos de escoamento de água.
- A argamassa de rejuntamento deve ser preparada conforme especificado pelo fabricante e aplicada com desempenadeira emborrachada. Limpar com esponja após a argamassa estar completamente seca.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Ficha S15.01 Argamassa de regularização

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- A pavimentação deve ser recebida se não existirem peças soltas e se a inclinação indicada em projeto estiver correta.

SERVIÇOS

13.03	REVESTIMENTO DE PISOS/PEDRAS NATURAIS
13.03.042	PEDRA ARDÓSIA 40X40CM E = 7 À 10MM
16.02	PISOS
16.02.033	PEDRA MIRACEMA
16.02.080	PEDRA ARDÓSIA 40X40CM E = 15 À 20MM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 13.03.042 16.02.033 16.02.080
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 13.03.042 16.02.033 16.02.080
- m² - pela área real.

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.14

Pedras naturais

Revisão 2
Data 29/06/10

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO