

DESCRIÇÃO

- Placas de borracha, de assentamento com argamassa, 50x50cm, espessura de 7,0mm, cor preta.
- Testeira de borracha sintética, lisa, cor preta, dimensões aproximadas: 7,5cm x 4,0cm, E = 2,0 a 7,0mm
- Rodapé de borracha sintética, liso, cor preta, altura 7,0cm, E = 7,0mm
- Argamassa de aplicação: nata pastosa de cimento, adesivo vinílico e água.
- Argamassa de preenchimento das placas, traço 1:2 (cimento e areia média).

Protótipo comercial

- DAUD
 - Pisos:
 - » espelhos: DP, tipo pastilhado, espessura 7mm
 - » DCA, tipo canelado, espessura 7mm
 - » testeiras: DTE, espessura 7mm
 - » rodapés: DR, espessura 7mm, altura 70mm
- PLURIGOMA
 - Pisos:
 - » espelhos: A15 soft plus, tipo pastilhado, espessura 7mm
 - » testeiras: TDCI, espessura 2mm
 - » rodapés: RCI. 70, espessura 7mm, altura 70mm

APLICAÇÃO

- Para áreas internas, sob consulta à Gerência de Desenvolvimento da Edificação.

EXECUÇÃO

- A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo
- também às recomendações da NBR-9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.
- O piso é aplicado sobre uma camada de argamassa de regularização (traço 1:3, cimento e areia), com espessura de 2,5cm. Quando a diferença de nível entre a base de concreto (laje ou lastro) e o piso acabado for superior a 3,5cm, deve-se utilizar a camada de regularização de 2,5cm, sendo o restante compensado por uma camada adicional de concreto, a ser remunerado em serviço correspondente.
- Após o seu endurecimento, a camada de regularização é varrida, molhada, espalhando-se sobre sua superfície, com uma desempenadeira dentada, uma nata pastosa composta de cimento, adesivo vinílico e água, numa película aproximada de 1,5mm. Proporção: 1 saco de cimento, 5kg de adesivo vinílico, 35litros de água.
- Imediatamente após a preparação, assentar as placas com suas concavidades previamente bem preenchidas com argamassa no traço 1:2 (cimento e areia) adicionadas de adesivo vinílico disperso em água na proporção de 1 litro de adesivo / 7 litros de água. Exemplo de traço: 1 saco de cimento / 4 latas de 18 litros de areia / 5 litros de adesivo / 35 litros de água.
- Bater levemente com uma desempenadeira, a fim de eliminar o ar eventualmente existente sob as placas.
- Os degraus devem ser executados com a colocação dos pisos e espelhos, ambos fixáveis com argamassa, e testeira, também fixável com argamassa. Adotar espessuras compatíveis para placas e testeiras, garantindo o perfeito nivelamento.
- Deve-se considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos, bueiros ou saídas.
- A liberação ao trânsito leve de pessoas deve-se dar após 72 horas do término da aplicação.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de fornecimento de materiais e execução.
- O piso deve estar nivelado, sem apresentar pontos de empoçamento de água.
- As juntas devem, necessariamente, estar alinhadas e paralelas às linhas das paredes.
- Não deve haver desalinhamento nem desnivelamento entre as peças contíguas.
- Peças soltas ou com possíveis bolhas de ar, devem ser corrigidas e recolocadas.

SERVIÇOS

13.02	REVESTIMENTO DE PISOS
13.02.061	PISO DE BORRACHA SINTÉTICA, PASTILHADO, COR PRETA, E = 7MM, FIXÁVEL C/ ARGAMASSA
13.02.062	PISO DE BORRACHA SINTÉTICA, CANELADO, COR PRETA, E = 7MM, FIXÁVEL C/ ARGAMASSA
13.04	REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE FIXAÇÃO C/ ARGAMASSA
13.04.050	DEGRAU DE BORRACHA SINTÉTICA, COR PRETA, COM TESTEIRA FIXÁVEL C/ ARGAMASSA
13.05	REVESTIMENTO DE RODAPÉS
13.05.080	RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA, COR PRETA, FAIXA 7CM, E = 7MM, FIXÁVEL C/ ARGAMASSA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 13.02.061 13.02.062 13.04.050 13.05.080
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, excluída a camada de regularização.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 13.02.061 13.02.062
- m² - por m² de piso fornecido e executado, medido na projeção horizontal da área revestida.
- 13.04.050 13.05.080
- m - pelo comprimento real, fornecido e executado.

Serviços

Etapa
Pisos/pavimentação

S12.19

Placa de
borracha
sintética

Revisão 4
Data 29/03/19

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

