

## DESCRIÇÃO

- Espécies de madeira, conforme Classificação de Uso constante da ficha G1 Gestão de madeira do Catálogo de Serviços:
  - Tacos: classificação G1-C6, construção pesada interna;
  - Rodapés e cordões: classificação G1-C4, construção leve interna - utilidade geral.
- Tacos, rodapés e cordões de madeira de primeira qualidade, seca, com teor de umidade de 13%, e isenta de empenamentos; aridura ou podridão, nós grandes, soltos ou podres, furos de insetos, rachas ou fibras arrancadas.
- Tacos:
  - 7x21x2cm;
  - 7x35x2cm;
  - 10x40x2cm.
- Rodapés: 7x1,5cm.
- Cordão meia-cana: 1,5x1,5cm.
- Cola à base de PVA.

## Acabamento

- Raspagem, calafetação e aplicação de 2 demãos de verniz.
- Verniz à base d'água, bi-componente, acabamento semi-brilho ou brilhante.

## Protótipo comercial

- Insumos de madeira (tacos, rodapés e cordões):
  - Empresas cadastradas no CADMADEIRA (disponível no endereço eletrônico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: [www.ambiente.sp.gov.br](http://www.ambiente.sp.gov.br)).
- Cola:
  - RHODIA: Rhodopás 503-D
  - HENKEL: Cascarez cola taco
- Verniz:
  - SYNTEKO: Synteko vitta resistance

## APLICAÇÃO

- Exclusivamente em obras de recuperação ou de restauro, em ambientes internos não sujeitos à lavagem.

## EXECUÇÃO

- O piso deve ser executado sobre uma base de argamassa de regularização impermeável, conforme ficha S15.10 do Catálogo de Serviços.
- Selecionar os tacos para se obter uniformidade de aspecto, refugando aqueles que apresentarem defeitos não corrigíveis pela raspagem.
- Fixar com cola PVA espalhada com desempenadeira de aço dentada. A cola não deve ser aplicada sobre a superfície úmida.
- As juntas entre os tacos devem ser uniformes e com a menor espessura possível, sendo sempre inferior a 0,75mm. Prever folga (para acabamento) de 1cm junto às paredes.
- Rodapés fixados com pregos sobre tacos chumbados na parede ou com buchas e parafusos em caso de alvenaria aparente; arremate com cordão meia-cana.
- Acabamento: raspagem, calafetação, limpeza e aplicação de verniz (mínimo de 2 demãos), conforme orientação do fabricante:
  - A raspagem do piso deve ser realizada após pelo menos 15 dias da fixação com cola, utilizando as lixas na seguinte ordem: 16, 30, 60 e 80.
  - Após a lixa 80 realizar a calafetação e novo lixamento com lixas 100 e 120.
  - Antes da aplicação do verniz, é indispensável uma limpeza total do ambiente. Retirar o pó do piso, paredes e peitoris com auxílio de vassoura de pêlo ou, preferencialmente, aspirador de pó. Não utilizar pano úmido.
  - Iniciar a aplicação do verniz, com uma demão de Synteko vitta selador, aguardar 4 horas para secagem e lixar manualmente com lixa 220.

- Remover rigorosamente o pó, com auxílio de vassoura de pelos ou, preferencialmente, com aspirador de pó
- Aplicar duas demãos do verniz.
- Intervalo mínimo entre as demãos: 4 horas.
- Os trechos executados deverão ser protegidos da ação direta dos raios solares.
- O piso pode ser liberado para trânsito após 48 horas, no mínimo.
- Aguardar 30 dias, no mínimo, para limpeza com pano úmido ou produto de limpeza. Não utilizar produtos químicos à base mineral (petróleo).

## FICHAS DE REFERÊNCIA

### Catálogo de Serviços

|       |        |                                        |
|-------|--------|----------------------------------------|
| Ficha | G1     | Gestão de madeira                      |
| Ficha | S12.22 | Assoalho de madeira                    |
| Ficha | S15.10 | Argamassa de regularização impermeável |

## RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de especificação, projeto, fornecimento e execução.
- A aceitação do lote se fará mediante a comprovação documental da origem da madeira, exigindo-se:
  - Notas fiscais;
  - Declaração de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa da flora brasileira adquirida de pessoas jurídicas cadastradas no CADMADEIRA;
  - Comprovante de cadastramento do fornecedor perante o CADMADEIRA (a situação cadastral do fornecedor deverá ser conferida no endereço eletrônico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: [www.ambiente.sp.gov.br](http://www.ambiente.sp.gov.br)).
- Espécie botânica:
  - Conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo com a Classificação de Uso constante da ficha G1 Gestão de Madeira, do Catálogo de Serviços ou especificação em projeto;
  - A Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a identificação da espécie botânica da madeira e os resultados de ensaios físico-mecânicos. As amostras, retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverão ser avaliadas em laboratório.
- Não serão aceitas dimensões diferentes das especificadas. A inspeção dimensional se fará no conjunto do lote, para verificação do comprimento e da seção transversal (extremos e centro) das amostras retiradas.
- **Obs.:** A quantidade de amostras a ser avaliada é proporcional ao tamanho do lote, consultar quadro de amostragem constante da ficha G1 Gestão de madeira, do Catálogo de Serviços.
- Atendidas as condições de fornecimento e execução, os pisos devem apresentar-se devidamente nivelados, sem tacos soltos e com aplicação de verniz.

## SERVIÇOS

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 13.02     | REVESTIMENTO DE PISOS          |
| 13.02.086 | TACO DE 7x21x2cm, COLADO       |
| 13.02.087 | TACO DE 10x40x2cm, COLADO      |
| 13.02.089 | TACO DE 7x35x2cm, COLADO       |
| 13.05     | REVESTIMENTO DE RODAPÉS        |
| 13.05.009 | RODAPÉS DE MADEIRA, DE 7x1,5cm |

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 13.02.086 | 13.02.087 | 13.02.089 |
| 13.05.009 |           |           |
- Fornecimento de materiais e execução do serviço, excluindo-se a argamassa de regularização.
- **Obs.:** O acabamento com verniz, incluindo raspagem e calafetação será pago em outro serviço.

## Serviços

### Etapa

Pisos/pavimentação

# S12.23

### Taco de madeira/colado

|         |          |
|---------|----------|
| Revisão | 2        |
| Data    | 13/06/11 |

Página

# 1/2



### Atenção

**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário

**FDE** FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

### Etapa

Pisos/pavimentação

# S12.23

## Taco de madeira/colado

Revisão 2

Data 13/06/11

Página

# 2/2



### Atenção

#### Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

#### Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

13.02.086 13.02.087 13.02.089

m<sup>2</sup> - pela área real.

13.05.013

m - pelo comprimento real, descontando-se os vãos das portas e outras interferências previstas em projeto.

## REFERÊNCIA

- Relatório Técnico Nº CT-FLORESTA 89068-205 - Classificação de uso (IPT).

## LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual nº 53.047, de 02 de junho de 2008 - cria o CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisição de produtos de subprodutos de madeira de origem nativa pelo Governo do Estado de São Paulo.

## NORMAS

- NBR 6451:1984 - Tacos de madeira para soalhos.
- NBR 7203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.