

DESCRIÇÃO

• Piso esportivo de borracha natural (100% látex), pré-fabricado, fornecido em rolos para uso externo e interno com espessura constante e uniforme de 4,5mm, para serem instalados sobre uma base de concreto nivelada, constituído de duas camadas de borracha natural vulcanizadas, sendo a camada superior com uma espessura de 2,2mm, pigmentada em uma única cor, possuindo dureza superficial de no mínimo 55 Shore A, de acordo com a norma ABNT ISO 48-4:2018 e camada inferior composta por um composto mais macio, com construção geométrica deformável que proporciona amortecimento e retorno de energia.

Protótipo comercial

- Playpiso
 - SPORTFLEX IMPRONTA FOCA

• Para a homologação dos protótipos comerciais, foram utilizados os seguintes documentos:

- Relatório laboratorial do ensaio de Dureza Shore A;
- Ficha de especificação técnica;
- Certificados de aprovação FIBA (Federação Internacional de Basquetebol) e IHF (Federação Internacional de Handebol)
- Greenguard e Greenguard Gold (Programa de Certificação UL)
- Normativa italiana CAM (Critérios Ambientais Mínimos) conforme D.M. 23/06/2022;
- Classificação dos materiais de revestimento de piso (conforme Anexo A - IT.10)

* Para solicitar a homologação de novos protótipos comerciais, a documentação necessária deve ser submetida à área de Escritório de Projetos para avaliação

APLICAÇÃO

• Em quadras poliesportivas cobertas para o desenvolvimento de atividades físicas como basquete, handebol, vôlei, futsal, tênis, etc., com uso intensivo, conforme indicação em projeto.

EXECUÇÃO

- A execução do piso deve estar alinhada ao projeto de arquitetura, seguindo as recomendações da Norma ABNT NBR 9050:2020 para acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
- Picotar (apicoar) ou lixar profundamente toda a área do piso que esteja irregular;
- Utilizar uma máquina de raspagem sem aspirador, usando lixa 36 (lixamento a seco) ou máquinas de polimento de pisos de granilite ou mármore/granito;
- Após o lixamento, a base deve estar isenta de pó, óleo, cera, tinta, gesso ou piche;
- As bordas do piso não devem ser visíveis após a instalação. Certifique-se de aplicar um acabamento em todas as faces para proporcionar um visual final impecável. Além disso, é fundamental garantir que o material não apresente descolamento;
- O perímetro do piso deve ser devidamente soldado para evitar desgastes prematuros e garantir a integridade do revestimento;
- A aderência da cola utilizada é um ponto crítico, portanto, é crucial garantir uma aplicação uniforme para uma fixação segura;
- As juntas devem ser precisas e são essenciais para assegurar uma união perfeita entre as peças, proporcionando não apenas um visual impecável, mas também uma durabilidade prolongada. Certifique-se de seguir rigorosamente as orientações do fabricante durante o processo de solda;

- Para aplicações em base de concreto, nivelada e regularizada há necessidade de aplicação do primer epoxidílico (aproximadamente 350g/m²) para garantir que não ocorra pressão negativa de umidade ascendente);
- Correções no contrapiso cimentado, sub-bases asfálticas ou base de concreto deverão seguir as orientações dos respectivos fabricantes;
- No processo de fixação deve ser usado adesivo de poliuretano bicomponente com consumo médio de 1kg/m² adequado e fornecido pelo fabricante do piso.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Lave a pavimentação esportiva uma vez por ano, ou mais frequentemente, conforme necessário, dependendo das condições locais, respeitando rigorosamente as recomendações do fabricante;
- Utilize uma máquina lavadora e secadora automática, equipada com uma escova cilíndrica não abrasiva (cerdas de náilon suaves e macias);
- Utilize apenas detergentes com pH neutro (entre 7 e 9) de baixa formação de espuma;
- Espere pelo menos 60 dias desde a conclusão da demarcação antes de realizar a primeira lavagem, ou siga as recomendações do fabricante;
- Não é recomendada a utilização de nenhum tipo de ácido, óleo, cera ou produto abrasivo para remoção de sujeiras mais pesadas;
- Evite o excesso de lavagens em pisos pintados para evitar que a abrasão da limpeza remova o acabamento da pintura;
- Em caso de acidentes (danos mecânicos), não faça reparos nos pisos sintéticos sem a devida orientação do fabricante;
- Proibir o uso de sapatos com salto alto, sola dura e sapatos de sola preta sobre a pavimentação esportiva, pois podem causar fissuras, abrasões e marcas de desgaste;
- Não permita que a água da chuva se acumule por longos períodos e seque sobre o piso esportivo, pois isso pode causar manchas permanentes e facilitar a formação de mofo e fungos;
- Deixe o piso sintético secar completamente antes de utilizar a área esportiva.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S12 Pisos / pavimentação

Catálogo de Componentes

Ficha QE-48 Quadra de esportes/linhas demarcatórias.

RECEBIMENTO

- O piso deve apresentar perfeita aderência ao substrato de forma que não fique em evidência de nenhum descolamento da manta, com acabamento nas bordas;
- Ao receber os materiais na obra, procure estocá-los em local coberto e ventilado, conforme orientações do fabricante;
- Não sobrecarregue as mantas de piso (vinílicas ou de borracha) evitando assim deformações;
- Os produtos químicos (colas, resinas e tintas) devem ser estocados em local ventilado e longe de fontes de calor e fogo;
- Não abra as latas de resinas e tintas bicomponentes antes da sua utilização, sua abertura antecipada iniciará a catalisação do produto e o início da cura prematura do material;
- O piso deve estar em conformidade com o respectivo projeto.

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.34

Piso esportivo de borracha natural (100% látex)

Revisão 0
Data 05/07/24

Página
1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

S12.34

Piso esporti-
vo de borra-
cha natural
(100% látex)

Revisão 0
Data 05/07/24

SERVIÇOS
16.04.038 PISO ESPORTIVO DE BORRACHA NATURAL
(100% LATEX) E REGULARIZAÇÃO DO PISO DE
CONCRETO INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE
OBRA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
16.04.038
• Fornecimento do material, aplicação e regularização.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
16.04.038
• m² - pela área de piso executado.

NORMAS
• ABNT NBR 9050:2020 Acessibilidade a edificações, mobili-
ário, espaços e equipamentos urbanos.
• ABNT ISO 48-4:2018 - Borracha, vulcanizada ou termo-
plástica — Determinação da dureza — Parte 4: Dureza de
indentação pelo método durômetro (dureza Shore).
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão,
recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes
das normas citadas.