

DESCRIÇÃO

Chapa alveolar

- Chapa lisa com cavidades internas (alvéolos) em policarbonato, com película protetora em ambas as faces, tratamento em um dos lados contra ataques dos raios ultravioletas.
- Dimensões: 2,10x5,80m (ou de acordo com especificação do fabricante).
- Espessura: 6mm.
- Acabamento: aparênica visual de um vidro canelado.
- Cores: cristal, bronze, fumê, azul, verde.
- Acessórios: perfis de alumínio, gaxetas em EPDM, fita de alumínio porosa e fita de alumínio impermeável.
- Resistente a intempéries e a quebra, baixo peso. Material auto-extinguível. Pode ser curvado a frio no próprio local da instalação.

Chapa compacta

- Chapa lisa compacta em policarbonato, com película protetora em ambas as faces, tratamento em um dos lados contra ataques dos raios ultravioletas.
- Dimensões: 1,22x3,05m e 1,22x5,00m
- Espessura: 3 e 4mm.
- Acabamento: transparente, semelhante ao vidro liso.
- Cores: cristal, bronze, fumê, azul, verde.
- Acessórios: perfis de alumínio, gaxetas em EPDM.
- Resistente a intempéries e a quebra, baixo peso. Material auto-extinguível. Pode ser curvada a frio no próprio local da instalação.

Protótipo comercial

- Alveolar:
 - GE
 - POLICARBONATOS DO BRASIL
 - POLIGAL
- Distribuidores:
 - DAY BRASIL
 - ACTOS
 - POLYSISTEM
 - PLAC PLUS
- Compacta:
 - GE
 - POLICARBONATOS DO BRASIL
- Distribuidores:
 - DAY BRASIL
 - ACTOS
 - POLYSISTEM

APLICAÇÃO

- Para fechamentos de caixilhos, adaptando-se também a formas curvas.
- Adapta-se bem em coberturas, clarabóias, e outros locais que necessitem de curvatura (podendo também ser utilizada em sua forma plana), e de iluminação constante, considerando a racionalização e redução do uso de energia. Recomenda-se não utilizar a chapa em áreas onde pessoas possam tocar o material, pois este tem pequena resistência à abrasão e risca com facilidade.
- Em função do custo elevado utilizar apenas sob consulta à Gerência de Desenvolvimento da Edificação.

EXECUÇÃO

- Pode ser instalada sobre perfis metálicos, de alumínio ou de madeira.
- As chapas podem ser curvadas à frio, desde que o raio de curva seja no mínimo 100 vezes a sua espessura.

- Durante a fase de projeto, prever folga na estrutura para dilatação térmica; verificar todas as especificações dos fabricantes. Ao realizar o corte, deve-se prever uma tolerância que compense a dilatação e retração do material.
- A película de proteção indica qual o lado correto que deve ficar voltado para o sol.
- As placas não devem apresentar excessiva folga em relação aos requadros.
- Os rebaixos dos caixilhos deverão ser limpos, lixados e pintados, antes da colocação das placas.
- As chapas podem ser serradas, furadas, lixadas, etc.
- As chapas devem ser cortadas nas medidas adequadas no próprio local da obra. Em projeto levar em consideração o tamanho das chapas encontradas no mercado para melhor aproveitamento do material.
- Como elemento de vedação, recomenda-se o uso de gaxetas de EPDM (neoprene) e/ou massa de elasticidade permanente à base de silicone indicado para uso em policarbonato.
- O filme de proteção deve ser mantido para evitar danos à superfície, e ser retirado somente após instalação.
- Nunca deve haver contato do policarbonato com o PVC.
- Após a instalação da chapa, deve ser retirado o adesivo do filme de proteção com nafta ou querosene. Logo após, utilizar água e sabão neutro ou detergente. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos ou alcalinos fortes. Não limpar sob sol quente ou temperaturas elevadas.
- Para manutenção periódica, não devem ser utilizados materiais abrasivos. Utilizar sempre pano macio, água e sabão.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, os painéis devem ser corretamente fixados, sem apresentar abaulamentos ou empenamentos.
- Executar teste de estanqueidade onde haja emendas de placas ou fixações estanques.

SERVIÇOS

05.06	OUTROS COMPONENTES
05.06.051	CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA - E = 3MM
05.06.052	CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA - E = 4MM
05.06.053	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR - E = 6MM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 05.06.051 05.06.052 05.06.053
- Fornecimento dos materiais e execução dos serviços

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 05.06.051 05.06.052 05.06.053
- m² - pela área real dos caixilhos ou cobertura.

Serviços

Etapa

Vídeos e chapas

\$13.02

Chapa de policarbonato

Revisão 2
Data 29/03/19

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

