

DESCRIÇÃO

- Cal para pintura (carbonato de cálcio).
- Fixador para pintura (sal solúvel de cálcio sódio e magnésio em dissolução aquosa).
- Diluente: água potável

Protótipo comercial

- cal:
 - CAL SINHA (SINHÁ)
 - CAL DE PINTURA VOTORAN (VOTORANTIM)
 - CAL DE PINTURA ITAÚ (VOTORANTIM)
- Fixador:
 - GLOBO-FIX (GLOBO)
 - SINHA FIX (SINHÁ)

APLICAÇÃO

- Uso externo para pintura de alvenarias e argamassas.

EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem.
- A cal deve ser diluída com água potável.
- Para a 1ª demão preparar uma mistura de 1kg de cal industrializada com 3 litros de água e aplicar no sentido horizontal utilizando brocha ou pincel.
- Para as demãos de acabamento (no mínimo 3) o composto será formado por 1kg de cal e 1,5 litros de água, adicionando-se de 1 a 2 sachês de fixador para pintura para cada 10kg de cal ou 15 litros de caiação. A aplicação das demãos de acabamento deve ser feita em direções cruzadas, utilizando brocha.
- Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve se apresentar homogênea e suficientemente coberta.

SERVIÇOS

- 15.04 PINTURAS/EXTERNAS
- 15.04.001 CAIAÇÃO EM SUPERFÍCIE REBOCADA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 15.04.001
- Fornecimento dos materiais e execução do serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 15.04.001
- m² - pelas áreas efetivamente pintadas.

Serviços

Etapa
Pintura

S14.01

Caiação

Revisão 2
Data 05/06/03

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário