

DESCRIÇÃO

- Massa niveladora e de enchimento à base de óleos secativos e/ou resinas sintéticas, para uso em madeira.
- Rendimento médio: 3 m² / litro / demão.

Protótipo comercial

- CORAL massa para madeira
- EUCATEX massa para madeira
- METALATEX massa óleo para madeira
- NOVACOR massa óleo
- RENNER massa para madeira
- RESICOLOR massa a óleo
- SUVINIL massa para madeira
- UNIVERSO massa para madeira
- YPIRANGA massa para madeira

APLICAÇÃO

- Para nivelar e corrigir imperfeições rasas em superfícies de madeira ou reboco em áreas internas, obtendo-se superfície lisa para posterior acabamento com tinta esmalte sintético ou tinta a óleo.

EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, etc.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Se necessário, diluir com aguarrás, conforme orientação do fabricante.
- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado.
- Aplicar 1 a 2 demãos, respeitando o intervalo de tempo entre elas, conforme orientação do fabricante (2 a 24 horas).
- Aguardar o tempo indicado pelo fabricante para secagem final (4 a 24 horas), antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó, para posterior aplicação da pintura.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético

Ficha S14.12 Tinta a óleo

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- A superfície deve estar bem nivelada, lisa, sem ondulações, lixada e pronta para recebimento do fundo adequado e posterior pintura.

SERVIÇOS

15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS
15.02.012 MASSA NIVELADORA PARA MADEIRA

15.03 PINTURA ESQUADRIAS
15.03.001 MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

15.03.001
Fornecimento dos materiais e execução dos serviços, consistindo na limpeza e lixamento, aplicação de massa niveladora à base de óleo, lixamento final e remoção do pó.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 15.03.001
- m² - pela área efetivamente emassada.

NORMAS

- NBR 11702:1992 - Tintas para edificações não industriais - Classificação.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas
Pintura

S14.03

Massa niveladora para madeira

Revisão 3
Data 30/06/09

Página
1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário