

DESCRIÇÃO

- Tinta esmalte alumínio em acabamento metalizado , alta resistência às intempéries.
- Rendimento: 8 a 12,5 litros / m² / demão
- Diluente: aguarrás.
- Tinta de fundo adequada à superfície a ser pintada de acordo com as fichas de referência.

Protótipo comercial

- TINTA ALUMÍNIO (SHERWIN WILLIAMS)
- CORALIT ALUMÍNIO (CORAL)
- SUVINIL ALUMÍNIO (SUVINIL-GLASURIT)

APLICAÇÃO

- Uso geral em superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira e alvenaria, especialmente nas superfícies sujeitas a altas temperaturas, até 200 graus centígrados.

EXECUÇÃO

- A superfície deve estar lixada e isenta de pó, partes soltas, gorduras, mofo, ferrugem, etc.
- Aplicar demão primária de fundo, de acordo com o material a ser pintado.
- O esmalte alumínio deve ser diluído em aguarrás na proporção indicada pelo fabricante.
- Após secagem da base, devem ser aplicadas 2 a 3 demãos de tinta alumínio, com espaçamento mínimo de 12 horas entre cada uma.
- Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plásticos para evitar danos com respingos.
- Aplicação por pincel, rolos de espuma.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S14.03	Massa Corrida/Óleo
Ficha	S14.18	Fundos para Metais
Ficha	S14.19	Fundos para Madeira
Ficha	S14.20	Fundos para Alvenaria, Reboco, Concreto e Gesso

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloramento.
- A Fiscalização pode, a seu critério, solicitar a execução da 3ª demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão.

SERVIÇOS

15.01	PINTURA/ESTRUTURA
15.01.003	PINTURA ALUMÍNIO EM ESTRUTURA METÁLICA
15.03	PINTURA/ESQUADRIAS
15.03.024	PINTURA ALUMÍNIO EM ESQUADRIAS DE FERRO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 15.01.003 15.03.024
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, inclusive limpeza da superfície e demão de fundo primer.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 15.01.003
- m² - pela área da projeção horizontal da cobertura.

- 15.03.024
- m² - pela área de vão de luz ou pela área de projeção do conjunto no plano vertical ou horizontal, sendo:
 - Esquadrias vazadas, gradis, vedações com tela e/ou vidro multiplicar por 1 (uma vez);
 - Esquadrias com vedação cega pintada sem batentes multiplicar por 2 (duas vezes);
 - Esquadrias com vedação cega pintada com batentes multiplicar por 3 (três vezes);
 - Esquadrias de enrolar ou pantográficas multiplicar por 3 (três vezes);
 - Janelas tipo veneziana ou persianas de enrolar - multiplicar por 5 (cinco vezes).

NORMAS

- NBR 11702- Tintas para edificações não industriais
- NBR 12311- Segurança do trabalho de pintura
- NBR 13006- Pintura em corpos de prova para ensaios de tintas
- NBR 13245- Execução de pinturas em edificações não industriais

Serviços

Etapas
Pintura

S14.08

Tinta
alumínio

Revisão	2
Data	05/06/03

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário