

## DESCRIÇÃO

- Tinta a base de resinas sintéticas de dupla ação (fundo e acabamento) resistente às intempéries e poder de inibição à corrosão. Cores tons do cinza-claro ao escuro, acabamento uniforme e aparência ligeiramente metalizada.
- Rendimento: 8 a 11 m<sup>2</sup> / litros /demão
- Diluente: aguarrás.
- Tinta de fundo adequada à superfície a ser pintada de acordo com as fichas de referência.

### Protótipo comercial

- METALATEX ESMALTE-GRAFITE (SHERWIN WILLIAMS)
- ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE (SUVINIL-GLASURIT)
- TINTA GRAFITE CORAL DULUX (CORAL)

## APLICAÇÃO

- Para o revestimento (pintura) e proteção anticorrosiva de superfícies externas e internas de metais ferrosos

## EXECUÇÃO

- A superfície deve ser preparada tomando-se cuidado especial na remoção de ferrugem, partes soltas, graxas, óleos, mofo e poeira.
- Em seguida, deve ser aplicada uma demão de fundo para superfície de ferro.
- Após secagem do fundo, devem ser aplicadas 2 a 3 demãos de grafite, com espaçamento mínimo de 12 horas entre cada uma.
- O grafite deve ser diluído em aguarrás na proporção indicada pelo fabricante.
- Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plásticos para evitar danos com respingos.
- Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para pintura poeira ou partículas suspensas no ar.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
- A aplicação deve ser por pincel, rolo de espuma ou pistola.

## FICHAS DE REFERÊNCIA

### Catálogo de Serviços

Ficha S14.18 Fundos para Metais

## RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimientos, boa cobertura, sem pontos de descoloração.
- A Fiscalização pode, a seu critério, solicitar a execução da 3ª demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão.

## SERVIÇOS

15.01 PINTURA/ESTRUTURA  
15.01.002 GRAFITE EM ESTRUTURA METÁLICA

15.03 PINTURA/ESQUADRIAS  
15.03.022 GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

15.01.002 15.03.022

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, inclusive limpeza da superfície e demão de fundo primer.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

15.01.002

- m<sup>2</sup> - pela área da projeção horizontal da cobertura.

15.03.022

- m<sup>2</sup> - pela área de vão de luz ou pela área de projeção do conjunto no plano vertical ou horizontal, sendo:
  - Esquadrias vazadas, gradis, vedações com tela e/ou vidro multiplicar por 1 (uma vez);
  - Esquadrias com vedação cega pintada sem batentes multiplicar por 2 (duas vezes);
  - Esquadrias com vedação cega pintada com batentes multiplicar por 3 (três vezes);
  - Esquadrias de enrolar ou pantográficas multiplicar por 3 (três vezes);
  - Janelas tipo veneziana ou persianas de enrolar - multiplicar por 5 (cinco vezes).

## NORMAS

- NBR 11702 - Tintas para edificações não industriais.
- NBR 12311 - Segurança do trabalho de pintura.
- NBR 13006 - Pintura em corpos de prova para ensaios de tintas.

## Serviços

**Etapas**  
Pintura

# S14.10

## Tinta grafite

Revisão 2  
Data 05/06/03

Página

# 1/1



### Atenção

**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário

**FDE** FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO