

DESCRIÇÃO

- Tinta à base de óleos tratados, polimerizados e modificados com resinas sintéticas especiais, acabamento liso, brilhante, lavável, em conformidade com os requisitos mínimos estabelecidos na NBR 15494.
- Cores prontas.
- Rendimento médio: 12,5 m² / litro / demão
- Diluente: aguarrás.
- Fundos de acordo com material a ser pintado (ver fichas de referência).

Protótipo comercial

- CORAL coralsol tinta óleo brilhante
- DACAR tinta a óleo
- REKO tinta a óleo brilhante
- RESICOLOR tinta a óleo brilhante
- SUVINIL tinta a óleo
- TRIUNFO tinta a óleo brilhante
- UNIVERSO tinta a óleo

APLICAÇÃO

- Uso geral para exteriores e interiores, em superfícies de metais ferrosos, galvanizados ou madeira.
- Pode ser aplicado, também, em alvenarias internas, de acordo com especificação em projeto.

EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, etc.
- As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento.
- Quando necessário ou especificado, aplicar a massa (ver ficha S14.03 Massa niveladora para madeira).
- Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plásticos, etc.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que possam transportar poeira ou partículas suspensas no ar para a pintura.
- A tinta deve ser diluída com aguarrás na proporção indicada pelo fabricante.
- A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver, de acordo com instruções do fabricante.
- Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com indicação do fabricante.
- Após secagem da base, aplicar 2 a 3 demãos de tinta esmalte, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (10 a 24 horas).
- Proteger o local durante o tempo necessário para a secagem final, conforme indicação do fabricante (mínimo 24 horas).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S14.02	Massa niveladora para exterior e interior
Ficha	S14.03	Massa niveladora para madeira
Ficha	S14.04	Massa niveladora para interior
Ficha	S14.18	Fundos para metais
Ficha	S14.19	Fundos para madeira
Ficha	S14.20	Fundos para alvenaria, reboco, concreto e gesso

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- A superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimientos, boa cobertura, sem pontos de descoloração.
- A Fiscalização pode, a seu critério, solicitar a execução de 3ª demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão.

SERVIÇOS

15.01	ESTRUTURA
15.01.001	ÓLEO EM ESTRUTURA METÁLICA
15.01.010	ÓLEO SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTE (GALPÕES)
15.02	PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS
15.02.015	ÓLEO
15.02.016	ÓLEO COM MASSA NIVELADORA
15.02.050	ÓLEO EM FORRO DE MADEIRA
15.03	ESQUADRIAS
15.03.003	ÓLEO SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.03.004	ÓLEO COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.03.005	ÓLEO EM MADEIRA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS (PORTÕES - CERCAS)
15.03.020	ÓLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO
15.03.040	ÓLEO EM RODAPÉS, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA
15.03.063	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA A ÓLEO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

15.01.001	15.01.010	15.02.015	15.02.016
15.02.050	15.03.003	15.03.004	15.03.005
15.03.020	15.03.040	15.03.063	

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, inclusive preparo da superfície (constituindo limpeza e lixamento); são previstas 2 demãos de pintura de acabamento e 1 demão de fundo primer. Para pintura em estrutura e esquadrias, o fundo primer, específico para cada material a ser pintado, será pago em outro serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- | | |
|-----------|-----------|
| 15.01.001 | 15.01.010 |
|-----------|-----------|
- m² - pela área de projeção horizontal.

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 15.02.015 | 15.02.016 | 15.02.050 |
|-----------|-----------|-----------|
- m² - pela área efetivamente pintada.

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.03.003 | 15.03.004 | 15.03.005 | 15.03.020 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
- m² - pela área de vão de luz ou pela área de projeção do conjunto no plano vertical ou horizontal, sendo:
 - Esquadrias vazadas, gradis, vedações com tela e/ou vidro multiplicar por 1 (uma vez);
 - Esquadrias com vedação cega pintada sem batentes - multiplicar por 2 (duas vezes);
 - Esquadrias com vedação cega pintada com batentes - multiplicar por 3 (três vezes);
 - Esquadrias de enrolar ou pantográficas (metálicas) - multiplicar por 3 (três vezes);
 - Janelas tipo veneziana ou persianas de enrolar - multiplicar por 5 (cinco vezes);
 - Divisórias, lambris, revestimentos internos em armários, prateleiras, painéis: pela área real pintada.

Serviços

Etapa
Pintura

S14.12

Tinta a óleo

Revisão	3
Data	30/06/09

Página
1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Etapas

Pintura

S14.12

Tinta a óleo

15.03.040 15.03.063

- m - pelo comprimento real.

NORMAS

- NBR 11702:1992 - Tintas para edificações não industriais - Classificação.
- NBR 15494:2007 - Tintas para construção civil - Tinta brilhante à base de solvente com secagem oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificações não industriais.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Revisão 3
Data 30/06/09

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário