

DESCRIÇÃO

- Tinta mineral em pó à base de cimento, impermeável, de grande durabilidade e resistência ao desgaste, lavável.
- Acabamento: liso ou texturizado, fosco, cor branca.
- Rendimento médio: 150 a 250 g/m² / demão.
- Diluente: água potável.

Protótipo comercial

- SUPERCONSERVADO P (SIKA)
- CIMENTOL (OTTO BAUMGART)

APLICAÇÃO

- Em superfícies externas de alvenaria e concreto.

EXECUÇÃO

- As superfícies devem estar apenas desempenadas e nunca queimadas ou alisadas. Em paredes antigas, raspar completamente a pintura anterior.
- Sobre blocos de concreto é necessária a aplicação prévia de uma demão de nata seladora preparada da seguinte maneira: amolentar cimento com uma solução de 1 parte de “Bianco” para 3 partes de água. Aplicar com trinchinha ou rolo.
- A superfície deve estar bem umedecida com água potável antes de cada aplicação.
- Preparar a tinta conforme a indicação de cada fabricante, adicionando água aos poucos e misturando até obter uma pasta homogênea e lisa, com consistência de aplicação desejada, a ser mantida em toda demão de pintura.
- Não preparar tinta a mais do que possa ser aplicada em uma hora de serviço.
- Aplicar 2 a 3 demãos de tinta mineral, com intervalo de 24 horas entre elas (verificar instruções).
- Deve-se evitar a secagem rápida da tinta, umedecendo a superfície com água limpa, utilizando rolo, 1 a 2 horas após a pintura; evitar que a pintura fresca fique exposta à ação direta do sol.
- Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para pintura poeira ou partículas suspensas no ar.
- A aplicação pode ser feita com trinchinha ou brocha, e a última demão pode ser batida à escova ou aplicada com rolo.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloramento.
- A Fiscalização pode, a seu critério, solicitar a execução de nova demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura.

SERVIÇOS

- 15.04 PINTURAS/EXTERNAS
- 15.04.011 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL SEM NATA SELADORA
- 15.04.012 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL COM NATA SELADORA SOBRE BLOCO DE CONCRETO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 15.04.011
- Fornecimento dos materiais e execução dos serviços, inclusive preparo de superfície, 2 a 3 demãos de pintura de acabamento.

15.04.012

- Fornecimento dos materiais e execução dos serviços, inclusive preparo de superfície, 2 a 3 demãos de pintura de acabamento e uma demão de nata seladora.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

15.04.011 15.04.012

- m² - pelas áreas efetivamente pintadas.

Serviços

Etapa
Pintura

S14.13

Tinta mineral impermeável

Revisão 2
Data 05/06/03

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário