

DESCRIÇÃO

- Verniz termoplástico, à base de resina acrílica pura, isento de estirenos e resistente aos raios UV.
- Acabamento incolor, transparente, brilhante, semibrilho ou fosco.
- Rendimento: 0,10 a 0,17L/m²/demão.
- Diluente: água potável ou solvente.

Protótipo comercial

- Base solvente:
 - DENVER: Denverniz SB e Denverniz SF
 - » primer: Denverniz Acqua
 - VEDACIT: Vedacil Max
 - » primer: Vedafix Max
 - VIAPOL: Fuseprotec
 - » primer: Selador FC
- Base água:
 - DENVER: Denverniz Acqua
 - VEDACIT: Vedacil Acqua

APLICAÇÃO

- Em superfícies externas, principalmente em regiões litorâneas ou de alta agressividade ambiental, como proteção hidrofugante de estruturas de concreto aparente e alvenarias de tijolo à vista ou bloco de concreto aparente, conforme especificação em projeto.

EXECUÇÃO

- Obedecer rigorosamente, as instruções do fabricante.
- A pintura não deve ser executada em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 85%; com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar; e com temperaturas inferiores a 10°C ou superiores a 40°C.
- O verniz acrílico não deve ser aplicado em superfície que, anteriormente, tenha recebido qualquer tipo de silicone, pois o silicone residual pode dificultar a aderência do verniz.
- Superfícies de concreto aparente devem receber tratamento superficial incluindo lixamento e estucamento.
- Superfícies lisas e brilhantes devem ser lixadas até perderem totalmente o brilho, para maior aderência do produto.
- No caso de aplicação sobre tijolos à vista, evitar o uso de ácidos ou detergentes na limpeza; utilizar escova de piaçava, lixa e água pura.
- A superfície deve estar perfeitamente firme, coesa, limpa, sem poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem e totalmente seca.
- Após a secagem completa da superfícies, aplicar 1 demão de primer e 2 demãos de verniz acrílico base solvente, obedecendo o intervalo recomendado por cada fabricante [4 horas a 24 horas].
- Caso se opte pelo verniz base água, devem ser aplicadas 3 demãos, conforme recomendação de cada fabricante.
- A aplicação pode ser feita com pincel, rolo de lã, trincha ou revólver (verificar instruções do fabricante).

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- Verificar se a superfície envernizada apresenta textura uniforme, sem escorrimientos, boa cobertura e sem manchas.
- A Fiscalização pode, a seu critério, exigir a 3ª demão de verniz acrílico, caso considere insuficiente a cobertura depois da 2ª demão.

SERVIÇOS

15.04	PINTURAS/EXTERNAS
15.04.030	VERNIZ ACRÍLICO BASE SOLVENTE - 1 DEMÃO PRIMER + 2 DEMÃOS VERNIZ
15.04.031	VERNIZ ACRÍLICO BASE ÁGUA - 3 DEMÃOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 15.04.030
- Fornecimento dos materiais e execução dos serviços, consistindo de limpeza, lixamento, uma demão de fundo primer e duas demãos de verniz acrílico base solvente.

- 15.04.031
- Fornecimento dos materiais e execução dos serviços, consistindo de limpeza, lixamento e três demãos de verniz acrílico base água.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 15.04.030 15.04.031
- m² - pelas áreas efetivamente pintadas.

Serviços

Etapa
Pintura

S14.14

**Verniz
acrílico**

Revisão 3
Data 29/07/16

Página
1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário