

DESCRIÇÃO

- Verniz à base de resinas alquídicas ou uralquídicas, com filme elástico, com características de durabilidade e resistência à abrasão, álcalis, maresia e intempéries.
- Acabamento: brilhante e liso.
- Rendimento médio: 8 a 14 m² / litros / demão
- Diluente: aguarrás.

Protótipo comercial

- REXPAR VERNIZ MARÍTIMO (SHERWIN WILLIAMS)
- SPARLACK COPAL (AKZO/YPIRANGA)
- SUVINIL VERNIZ COPAL (SUVINIL/GLASURIT)
- VERNIZ COPAL (RENNER)
- VERNIZ COPAL EUCALUX (EUCATEX)

APLICAÇÃO

- Uso interno e externo, em superfícies de madeira.

EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas.
- Havendo manchas na superfície, provenientes de resinas internas (natural de madeiras resinosas), deverá ser aplicado solvente, que uma vez absorvido, arrastará a resina para fora da madeira durante a evaporação.
- Superfícies com pintura anterior em bom estado, devem ser lixadas até perderem totalmente o brilho, removendo-se o pó.
- Obturar os orifícios com massa constituída de verniz, gesso, óleo de linhaça e corante, procurando, na dosagem, obter coloração próxima à da madeira natural.
- Aplicar uma demão de fundo selador para regularização e uniformização da absorção do verniz. Lixar a superfície levemente para quebrar as fibras da madeira.
- O verniz deve ser diluído com aguarrás na proporção indicada pelo fabricante.
- Após secagem do fundo, aplicar 2 demãos com intervalo mínimo de 12 horas.
- Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
- A aplicação pode ser feita com rolo, pincel ou revólver (verificar instruções do fabricante).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S14.19 Fundos para Madeira

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimientos, boa cobertura, sem manchas.
- A Fiscalização pode, a seu critério solicitar a execução de 3ª demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão.

SERVIÇOS

15.01	PINTURA/ESTRUTURA
15.01.015	VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTE
15.02	PINTURAS/INTERNAS
15.02.055	ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA

15.03	ESQUADRIAS
15.03.012	ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA A PINCEL
15.03.050	ENVERNIZAMENTO DE RODAPÉS, BAGUETES OU MOLDURAS DE MADEIRA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 15.01.015
- Fornecimento dos materiais e execução dos serviços.
- 15.02.055 15.03.012 15.03.050
- Fornecimento dos materiais e execução dos serviços, consistindo de lixamento, uma demão de selador e duas demãos de verniz de acabamento.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 15.01.015
- m² - pela área da projeção horizontal da cobertura.
- 15.02.055
- m² - pelas áreas efetivamente envernizadas.
- 15.03.012
- m² - pela área de vão de luz ou pela área de projeção do conjunto no plano vertical ou horizontal, sendo:
 - Esquadrias vazadas, gradis, vedações com tela e/ou vidro - multiplicar por 1 (uma vez);
 - Esquadrias com vedação cega pintada sem batentes - multiplicar por 2 (duas vezes);
 - Esquadrias com vedação cega pintada com batentes - multiplicar por 3 (três vezes);
 - Janelas tipo veneziana ou persianas de enrolar - multiplicar por 5 (cinco vezes);
 - Pela área real envernizada: divisórias, lambris, revestimentos internos em armários, prateleiras, painéis.

- 15.03.050
- m - pelo comprimento real.

NORMAS

- NBR 11702 - Tintas para edificações não industriais.
- NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais.

Serviços

Etapa
Pintura

S14.15

Verniz
sintético

Revisão 3
Data 05/06/03

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário