

DESCRIÇÃO

- Verniz a base de poliuretano alifático, bicomponente, impermeável, de alta resistência à abrasão e a produtos químicos ácidos e básicos.
- Acabamento: brilhante, película vítrea incolor e transparente, levemente rugosa e altamente aderente ao substrato.
- Rendimento médio: 5 a 7 m² / litro / demão
- Diluente: de acordo com recomendado pelo fabricante.

Protótipo comercial

- LCBR-27 (AMERBRÁS IND. E COM. LTDA)
- DURETANO VERNIZ (WOLF HACKER)
- POLIURETANO (RETINCO)
- POLIPAR VERNIZ (RENNER)
- DENVERNIZ PU ALIFÁTICO (DENVER)

APLICAÇÃO

- Sobre piso de granilite polido.

EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, isenta de eflorescência, sais solúveis ou qualquer outro tipo de contaminação, com textura e grau de absorção uniformes.
- Superfícies com pintura anterior em bom estado, devem ser lixadas até perderem totalmente o brilho, removendo-se o pó.
- Não deve haver presença de cal e de agentes impermeabilizantes no substrato.
- O verniz deve ser preparado de acordo com as instruções do fabricante, seguindo-se a proporção recomendada e o intervalo entre demãos indicados (aplicar no mínimo 02 demãos).
- Deverá ser preparada somente a quantidade necessária para aplicar uma demão, com prazo máximo de aplicação da mistura de duas horas.
- Em dias de temperatura elevada, o recipiente que contiver a mistura dos componentes deverá ser conservado em água fria ou gelada, a fim de retardar a velocidade da reação.
- Evitar sempre a presença de água ou de umidade antes do total endurecimento da película.
- Cuidar para que os meios dissolventes ou diluentes não contenham água.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
- O intervalo mínimo entre demãos deverá ser de 4 horas.
- A aplicação pode ser feita com rolo para epóxi, revólver ou trincha (verificar instruções do fabricante).
- Pisos novos devem aguardar 30 dias para cura completa, evitando-se reação da resina com o cimento.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície deve apresentar aparência uniforme e brilhante.
- A Fiscalização pode, a seu critério, rejeitar o serviço de acordo com a intensidade do aparecimento de manchas esbranquiçadas que denotam presença de umidade no substrato.

SERVIÇOS

- | | |
|-----------|---|
| 12.02 | REVESTIMENTO DE PISOS |
| 12.02.044 | RESINA POLIURETÂNICA ALIFÁTICA BICOMPONENTE P/ PISOS - 2 DEMÃOS |

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

12.02.044

- Fornecimento e aplicação do produto.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

12.02.044

- m² - pela área real.

Serviços

Etapa
Pintura

S14.16

Resina poliuretânica

Revisão	2
Data	05/06/03

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO