

DESCRIÇÃO

• Galvanização a Fogo: tratamento anticorrosivo, através de imersão a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com massa e espessura mínimas de acordo com a NBR 6323:

Massa de zinco, por unidade de área de materiais galvanizados				
Material	Massa mínima por unidade de área g/m²		Espessura média do revestimento µm	
	Amostra individual	Média da amostra	Amostra individual	Média da amostra
Fundidos	450	500	63	70
Conformados mecanicamente				
Espessuras (e):				
e < 2,0 mm	300	350	42	49
2,0 mm ≤ e < 4,0 mm	350	400	49	56
4,0 mm ≤ e < 6,0 mm	450	500	63	70
e ≥ 6,0 mm	530	600	74	84

Fonte: NBR 6323:2007

• Galvanização a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para reparos em superfícies galvanizadas por imersão a quente.

Protótipo comercial

- Galvanização a fogo (dimensão da cuba):
 - B.BOSCH (13,00 x 1,80 x 3,00m)
 - FOGAL (7,80 x 0,58 x 1,40m)
 - GALTH (3,00 x 0,55 x 1,10m)
 - JOSITA (3,00 x 0,60 x 0,80m)
 - MANGELS (1,20 x 2,30 x 0,95m)
 - TORRES (3,00 x 0,70 x 1,00m)
 - ZTEC (6,00 x 0,80 x 1,80m)
- Galvanização a frio (tinta rica em zinco):
 - COMPOSTO PARA GALVANIZAÇÃO A FRIO (VONDER)
 - C.R.Z. (QUIMATIC)
 - DEVCON Z (POLIMAN)

APLICAÇÃO

- Elementos de metais ferrosos aplicados em obras de regiões litorâneas ou locais sujeitos à atmosfera corrosiva (NBR 6181).
- Elementos de metais ferrosos aplicados em áreas externas, sujeitas a intempéries (tais como: gradis, portões, alambrados, postes, etc.).

EXECUÇÃO

- O tratamento de galvanização a fogo compreende o seguinte processo:
 - Desengraxamento por imersão em banhos alcalinos, para remoção de óleos, graxas, etc;
 - Decapagem por imersão em banhos ácidos, para remoção de eventuais pontos de ferrugem;
 - Fluxagem por imersão em banho de cloretos, para ativação superficial, melhorando a aderência do zinco fundido;
 - Imersão a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C, formando-se a camada de zinco ligada, metalurgicamente, à peça.
- Os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo, deverão ter os pontos de solda e cortes tratados com galvanização a frio.
- Os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa / escova de aço ou jato abrasivo grau 2), e receber 1 demão, a pincel, de galvanização a frio.
- Em componentes galvanizados, deverão ser utilizados rebites de aço inox ou parafusos de aço galvanizado, como acessórios de fixação.

- Todas as peças metálicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas ou embaladas (envoltas em plástico bolha, papelão corrugado, etc.).

RECEBIMENTO

- Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora.
- Verificar, visualmente, a aderência, a continuidade e a uniformidade da camada de galvanização, a ausência de bolhas, esfoliações ou irregularidades na espessura do revestimento, principalmente, nos cantos, bordas e fendas estreitas.
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e cortes, com galvanização a frio.
- Verificar o uso de rebites em aço inox ou parafusos em aço galvanizado.

SERVIÇOS

- 15.01.030 GALVANIZAÇÃO A FOGO EM ESTRUTURAS
- 15.03.030 GALVANIZAÇÃO A FOGO EM ESQUADRIAS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 15.01.030 15.03.030
- Fornecimento dos materiais e execução dos serviços, inclusive aplicação de 1 demão de galvanização a frio nos pontos de solda e cortes.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 15.01.030 15.03.030
- Kg - pelo peso de ferro a ser galvanizado.

NORMAS

- NBR 6181:2003 - Classificação de meios corrosivos.
- NBR 6323:2007 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação.
- NBR 7414:2009 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido por imersão a quente - Terminologia.

Serviços

Etapa
Pintura

S14.17

Galvanização

Revisão 2
Data 16/12/09

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

