

DESCRIÇÃO

- Tinta esmalte a base de água de secagem rápida com acabamento acetinado ou brilhante.
- Cores prontas.
- Rendimento médio geral: 12 a 15m²/ litro/ demão
- Diluente: água.

Protótipo comercial

- Metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria
 - EUCATEX esmalte premium base água
 - SUVINIL esmalte seca rápido
- Metais, alumínio, galvanizados e madeira
 - CORAL coralit zero odor
 - FUTURA esmalte base agua futura super premium
 - HYDRONORTH seca fácil esmalte base água
 - SAYERLACK esmalte base água
 - SHERWIN WILLIAMS metalatex eco esmalte
 - UNIVERSO esmalte base água premium

Obs: Os protótipos comerciais homologados são fabricados por empresas que possuem certificação "COATINGS CARE"

- Programa de conscientização e compromisso que os agentes de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir em âmbito mundial em prol da saúde e segurança e da não-agressão ao meio ambiente.

APLICAÇÃO

- Uso geral para exteriores e interiores, em superfícies de metais ferrosos, galvanizados, alumínio e madeira.
- Pode ser aplicado também em alvenarias internas e externas, de acordo com a especificação do fabricante.

EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245).
- As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento.
- Quando necessário ou especificado, aplicar a massa (ver ficha S14.22 Massa niveladora para madeira a base de água).
- Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plásticos, etc.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que possam transportar poeira ou partículas suspensas no ar para a pintura.
- A tinta deve ser diluída com água na proporção indicada pelo fabricante.
- A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver, de acordo com instruções do fabricante.
- Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com indicação do fabricante.
- Após secagem da base, aplicar 2 a 3 demãos de tinta esmalte, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (4 a 5 horas).
- Proteger o local durante o tempo necessário para a secagem final, conforme indicação do fabricante (5 horas).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S14.02	Massa niveladora para exterior e interior
Ficha	S14.04	Massa niveladora para interior
Ficha	S14.20	Fundos para alvenaria, reboco, concreto e gesso
Ficha	S14.22	Massa niveladora para madeira a base de água
Ficha	S14.23	Fundos para metais e madeira a base de água

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- A superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloração.
- A Fiscalização pode, a seu critério, solicitar a execução de 3ª demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão.

SERVIÇOS

15.01	PINTURA / ESTRUTURA
15.01.006	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METÁLICA
15.01.013	ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA
15.02	PINTURA FORRO/ PAREDES INTERNAS
15.02.018	ESMALTE A BASE DE ÁGUA
15.02.053	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM FORRO DE MADEIRA
15.03	PINTURA / ESQUADRIAS
15.03.025	ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.03.026	ESMALTE A BASE DE ÁGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.03.027	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM CERCAS, PORTÕES, GRADIS
15.03.028	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO
15.03.042	ESMALTE BASE DE ÁGUA EM RODAPÉS, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA
15.03.064	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE ÁGUA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

15.01.006	15.02.018	15.02.053	15.03.025
15.03.026	15.03.027	15.03.028	15.03.042
15.03.064			

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, inclusive preparo da superfície (constituindo limpeza e lixamento); são previstas 2 demãos de pintura de acabamento e 1 demão de fundo específico.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

15.01.006	15.01.013		
• m ² - pela área de projeção horizontal.			
15.02.018	15.02.053		
• m ² - pela área efetivamente pintada.			
15.03.025	15.03.026	15.03.027	15.03.028
• m ² - pela área de vão de luz ou pela área de projeção do conjunto no plano vertical ou horizontal, sendo:			
- Esquadrias vazadas, gradis, vedações com tela e/ou vidro - multiplicar por 1 (uma vez);			
- Esquadrias com vedação cega pintada sem batentes - multiplicar por 2 (duas vezes);			
- Esquadrias com vedação cega pintada com batentes - multiplicar por 3 (três vezes);			
- Esquadrias de enrolar ou pantográficas - multiplicar por 3 (três vezes);			
- Janelas tipo veneziana ou persianas de enrolar - multiplicar por 5 (cinco vezes);			
- Divisórias, lambris, revestimentos internos em armários, prateleiras, painéis: pela área real pintada.			

Serviços

Etapa
Pintura

S14.21

Tinta
esmalte a
base de
água



Revisão 2
Data 15/02/12

Página
1/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário



S14.21

Tinta
esmalte a
base de
água

eco

Revisão 2
Data 15/02/12

Página
2/2

15.03.042 15.03.064
• m - pelo comprimento real.

REFERÊNCIA

- Referencial Técnico de Certificação - Edifícios do setor de serviços - Escritórios/Edifícios Escolares (Processo AQUA) Outubro/2007.

NORMAS

- NBR 11702:2010 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação
- NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

eco O "SELO ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem para a redução do impacto ambiental pelo fato das tintas especificadas possuírem composição a base de água, com baixos níveis de emissão de COV's (compostos orgânicos voláteis) e pela participação dos fabricantes no Programa Coatings Care.



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário