

DESCRIÇÃO

- Camada niveladora, intermediária entre o revestimento de piso e as lajes ou lastros, composta de cimento e areia no traço 1:3, com espessura de 2,5cm.
- **Obs.:** Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.

APLICAÇÃO

- Sobre lajes e lastros, para recebimento de piso em áreas secas.
- Para regularização de superfícies que receberão impermeabilização, com emulsões asfáltica ou acrílica, ou com mantas asfálticas pré-fabricadas.

EXECUÇÃO

- Limpar bem ou picotar a superfície da base. Em caso de solicitação pesada do piso ou superfície muito suja, providenciar um jateamento c/ água ou areia.
- Não aplicar nata de cimento sobre a superfície, para evitar a formação de película isolante.
- Prever caimento de 0,5% em direção a ralos, buzinos ou saídas.
- Lançar a argamassa em quadros dispostos em xadrez, em dimensões não maiores que a largura da régua vibratória.
- Obter uma superfície desempenada e bem nivelada, por meio de régua vibratória.
- Na execução da argamassa de regularização, acompanhar as juntas de dilatação do lastro ou laje com a mesma largura e mesmo material.
- Considerar a argamassa de regularização com espessura de 2,5cm, respeitando o limite mínimo de 1,0cm.
- Quando a diferença de nível entre a base de concreto (laje ou lastro) e o piso acabado for maior que 3,5cm, considerar 1,0cm para revestimento de piso, 2,5cm para argamassa de regularização e o restante deve ser completado com uma camada adicional de concreto, a ser remunerado em serviço correspondente.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha S10.04 Emulsão Acrílica
- Ficha S10.05 Emulsão Asfáltica com Elastômeros Sintéticos
- Ficha S10.07 Manta Asfáltica Pré-Fabricada

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a Fiscalização poderá rejeitar o serviço se ocorrerem desnivelamentos maiores que 5mm (somente em pontos localizados)

SERVIÇOS

- 11.02 IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES
- 11.02.066 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERM. TRAÇO 1:3 E=2,5CM
- 11.03 IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA
- 11.03.005 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERM. TRAÇO 1:3 E=2,5CM
- 13.01 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
- 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA TRAÇO 1:3 E=2,5CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

11.02.066 11.03.005 13.01.017

- Fornecimento dos materiais e execução da argamassa de regularização.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

11.02.066 11.03.005 13.01.017

- m² - pela área real regularizada.

NORMAS

- NBR 5732:1991 - Cimento Portland Comum.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas

Serviços preliminares e complementares

S15.01

Argamassa de regularização

Revisão 3
Data 11/10/12

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário