

DESCRIÇÃO

- Processo de tratamento de superfícies em concreto, através de lixamento e aplicação de uma pasta de estucamento à base de cimento modificada com polímero.
- Pasta de estucamento: cimento Portland e cimento branco na proporção 2:1 (traço em volume) mais solução de adesivo acrílico e água na proporção 1:3.

Protótipo comercial

- Adesivo acrílico:
 - BIANCO (OTTO BAUMGART)
 - BIANCOLA PVA (CIPLAK)
 - CASCOREZ (ALBA)

APLICAÇÃO

- Em superfícies de concreto.

EXECUÇÃO

- Preparar o substrato através de lixamento com lixadeira elétrica, esfregando com movimentos circulares e enérgicos sobre a superfície a ser tratada, mantendo a lixadeira sempre paralela à superfície em questão.
- Utilizar disco de lixa de grão 24 a 36 para lixamento grosso ou de grão 100 a 120 para lixamento fino.
- Preparar a pasta de estucamento com cimento Portland e cimento branco na proporção de 2:1 (em volume), adicionando-se uma solução de adesivo acrílico e água na proporção de 1:3 (em volume) ou conforme especificações do fabricante; proporcionando à pasta maior trabalhabilidade. Este traço poderá ser alterado, sendo necessários testes na superfície para determinação da correta dosagem dos tipos de cimento para se chegar à tonalidade similar a da estrutura.
- A aplicação deve ser feita com desempenadeira de aço, pressionando vigorosamente de modo a evitar a formação de uma camada com bolhas de ar aprisionado sobre a superfície do concreto, ou seja, a pasta deverá ter uma consistência tal que permita preencher os furos, cavidades e minifissuras.
- Preparar quantidades de pasta que possam ser aplicadas no prazo máximo de duas a três horas (tempo de pega do cimento).
- A cura deve ser feita por pelo menos três dias, mantendo a superfície úmida.
- O lixamento para polimento deve ser executado manualmente, utilizando-se uma lixa fina para madeira de grão 120, esfregando-se com movimentos circulares e enérgicos.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução.

SERVIÇOS

15.04 PINTURA EXTERNA
15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 15.04.009
- Fornecimento dos materiais e execução.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 15.04.009
- m² - pela área real de revestimento efetivamente executado, desenvolvendo-se todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontando-se todos os vãos e interferências, qualquer que sejam suas dimensões.

Serviços

Etapa

Serviços preliminares e complementares

\$15.08

Tratamento de concreto/ estuque e lixamento

Revisão 1
Data 04/09/02

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário