

DESCRIÇÃO

- Camada niveladora, intermediária entre o revestimento de piso e as lajes ou lastros, composta de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 3% de hidrófugo sobre o peso do cimento, e espessura de 2,5cm.
- **Obs.:** Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.

Protótipo comercial

- Hidrófugo:
 - OTTO BAUMGART: Vedacit
 - SIKA: Sika 1
 - WOLF HACKER: Durolit

APLICAÇÃO

- Sobre lajes ou sobre lastros de concreto impermeável, para recebimento de piso *em áreas molhadas*.
- Para regularização de superfícies que receberão impermeabilização conforme especificado em Fichas S10.01, S10.02 e S10.03.

EXECUÇÃO

- Limpar bem ou picotar a superfície da base. Em caso de solicitação pesada do piso ou superfície muito suja, providenciar um jateamento c/ água ou areia.
- Não aplicar nata de cimento sobre a superfície, para evitar a formação de película isolante.
- Prever caimento de 0,5% em direção a ralos ou saídas.
- Lançar a argamassa em quadros dispostos em xadrez, em dimensões não maiores que a largura da régua vibratória.
- Obter uma superfície desempenada e bem nivelada, por meio de régua vibratória.
- Na execução da argamassa de regularização, acompanhar as juntas de dilatação do lastro ou laje com a mesma largura e mesmo material.
- Quando a diferença de nível entre a base de concreto (laje ou lastro) e o piso acabado for maior que 3,5cm, considerar 1,0cm para revestimento de piso, 2,5cm para argamassa de regularização e o restante deve ser completado com uma camada adicional de concreto, a ser remunerado em serviço correspondente.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha S10.01 Argamassa Rígida e Aditivo Impermeabilizante
- Ficha S10.02 Argamassa Polimérica
- Ficha S10.03 Cristalização

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a Fiscalização poderá rejeitar o serviço se ocorrerem desnivelamentos maiores que 5mm (somente em pontos localizados).

SERVIÇOS

- 13.01 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
- 13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTO E AREIA COM HIDRÓFUGO TRAÇO 1:3 - E=2,5CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 13.01.018
- Fornecimento e execução da argamassa de regularização.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 13.01.018
- m² - pela área real regularizada.

NORMAS

- NBR 5732:1991 - Cimento Portland Comum.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa
Serviços
preliminares e
complementares

S15.10

Argamassa
de regulari-
zação im-
permeável

Revisão	1
Data	11/10/12

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário