



CLASSES A e B

DESCRIÇÃO

• Blocos vazados de concreto simples, faces planas, arestas vivas, textura homogênea, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visíveis, em conformidade aos requisitos descritos na NBR 6136 e com as seguintes características:

- Classes de uso e resistência característica à compressão axial:

- » classe A: $f_{bk} \geq 8,0$ MPa;
- » classe B: $4,0$ MPa $\leq f_{bk} < 8,0$ MPa.

- Dimensões do bloco inteiro:

- » Família 15x40: 14x19x39cm;
- » Família 20x40: 19x19x39cm;
- » **Obs.:** tolerâncias admissíveis: ± 2 mm para largura e ± 3 mm para altura e para comprimento.

- Espessura das paredes dos blocos:

- » Família 15x40: longitudinal e transversal ≥ 25 mm;
- » Família 20x40: longitudinal ≥ 32 mm e transversal ≥ 25 mm;
- » **Obs.:** tolerância: $-1,0$ mm.

• Blocos complementares da mesma família, que interagem modularmente entre si, com as mesmas características (canaletas, meio bloco, blocos de amarração L e T, etc.).

• Argamassa de assentamento de cimento, cal hidratada e areia no traço 1: 0,5: 4,5.

• Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.

Protótipo comercial

- Blocos de concreto classes A e B:
- Empresas certificadas com Selo da Qualidade ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland, para as classes A e B.

APLICAÇÃO

• Paredes externas, internas, muros de arrimo e outros elementos com função estrutural, de acordo com NBR15961.

• **Obs.:** Nos projetos executivos de arquitetura e de estrutura devem constar todas as especificações do bloco de concreto (classe, resistência característica à compressão, dimensões, armadura, graute, etc.).

EXECUÇÃO

• Os blocos devem ser utilizados após 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as peças em local fresco (quando isto não for previamente executado pelo fabricante).

• Os blocos devem ser assentados com juntas desencontradas (em amarração) ou a prumo, conforme especificado em projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para as peças que deverão ser armadas.

• A espessura máxima das juntas deve ser de 1,5cm, sendo 1,0cm a espessura recomendada.

• Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento.

• Nas alvenarias aparentes as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frisadas em “U” e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1: 2.

• Nos elementos armados, deverão ser executadas visitas (furos com dimensões mínimas de 7,5cm x 10cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remoção de detritos, a verificação do posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem.

RECEBIMENTO

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

• Conferir protótipo comercial, através do certificado de Selo da Qualidade ABCP para a classe especificada.

• A classe do bloco pode ser verificada, preliminarmente, medindo-se a espessura das paredes do bloco.

• Verificar as especificações do bloco (classe, resistência, dimensões, etc.), através da discriminação constante da Nota Fiscal.

• Verificar visualmente o assentamento, as juntas e a textura dos blocos, que devem ser uniformes em toda a extensão.

• Não devem ser admitidos desvios significativos entre peças contíguas.

• Verificar o prumo, o nível e o alinhamento. Colocada a régua de 2 metros em qualquer posição, não poderá haver afastamentos maiores que 5mm (8mm para alvenarias revestidas) nos pontos intermediários da régua e 1cm (2cm para alvenarias revestidas) nas pontas.

SERVIÇOS

02.06	EMBASAMENTO
02.06.020	ALVENARIA DE EMBASAMENTO: BLOCO DE CONCRETO E= 14CM CLASSE A
02.06.021	ALVENARIA DE EMBASAMENTO: BLOCO DE CONCRETO E= 19CM CLASSE A
04.01	ALVENARIA
04.01.050	ALVENARIA ESTRUTURAL: BLOCO DE CONCRETO E= 14CM CLASSE B
04.01.051	ALVENARIA ESTRUTURAL: BLOCO DE CONCRETO E= 19CM CLASSE B
16.15	MUROS DE ARRIMO - OUTROS SERVIÇOS
16.15.005	ALVENARIA ESTRUTURAL: BLOCO DE CONCRETO E= 14CM CLASSE A
16.15.006	ALVENARIA ESTRUTURAL: BLOCO DE CONCRETO E= 19CM CLASSE A

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

02.06.020	02.06.021	04.01.050	04.01.051
16.15.005	16.15.006		

Fornecimento de materiais e execução da alvenaria.

Etapa
Vedos

S7.03

Alvenaria estrutural de bloco de concreto
(classes A e B)

Revisão 5
Data 23/03/17

Página
1/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Vedos

S7.03

Alvenaria estrutural de bloco de concreto (classes A e B)

NORMAS

- NBR 6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos.
- NBR 15961-1:2011 - Alvenaria estrutural - Blocos de concreto - Parte 1: Projeto.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Revisão 5

Data 23/03/17

Página

2/2



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário