



CLASSE C

DESCRIÇÃO

- Blocos vazados de concreto simples, faces planas, arestas vivas, textura homogênea, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visíveis, em conformidade aos requisitos descritos na NBR 6136 e com as seguintes características:
 - Classe de uso C: $f_{bk} \geq 3,0$ MPa.
 - Dimensões do bloco inteiro:
 - Família 10x40: 9x19x39cm;
 - Família 15x40: 14x19x39cm;
 - Família 20x40: 19x19x39cm.
 - Obs.:** tolerâncias: ± 2 mm para largura; ± 3 mm para altura e comprimento.
- Espessura das paredes dos blocos:
 - longitudinal e transversal: ≥ 18 mm.
 - Obs.:** tolerância: $-1,0$ mm.
- Blocos complementares da mesma família, que interagem modularmente entre si, com as mesmas características (canaletas, meio bloco, blocos de amarração L e T, etc.).
- Argamassa de assentamento de cimento, cal hidratada e areia no traço 1: 0,5: 4,5.
- Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.

Protótipo comercial

- Blocos de concreto classe C:
 - Empresas certificadas com Selo da Qualidade ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland, para a classe C.

APLICAÇÃO

- Paredes externas, internas, fechamentos de divisa e outros elementos sem função estrutural, conforme especificado em projeto.
- Obs.:** Quando utilizados como elementos vazados (assentados "em espelho", com os furos à vista), o projeto deverá especificar a amarração junto à estrutura e/ou as alvenarias adjacentes.

EXECUÇÃO

- Os blocos devem ser utilizados após 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as peças em local fresco (quando isto não for previamente executado pelo fabricante).
- Os blocos devem ser assentados com juntas desencontradas (em amarração) ou a prumo, conforme especificado em projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para as peças que deverão ser armadas.
- A espessura máxima das juntas deve ser de 1,5cm, sendo 1,0cm a espessura recomendada.
- Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento.
- Nas alvenarias aparentes, as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frisadas em "U" e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1: 2.
- Nos elementos armados, deverão ser executadas visitas (furos com dimensões mínimas de 7,5cm x 10cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remoção de detritos, a verificação do posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Conferir protótipo comercial, através do certificado de Selo da Qualidade ABCP para a classe especificada.
- A classe do bloco pode ser verificada, preliminarmente, medindo-se a espessura das paredes do bloco.
- Verificar as especificações do bloco (classe, resistência, dimensões, etc.), através da discriminação constante da Nota Fiscal.
- Verificar visualmente o assentamento, as juntas e a textura dos blocos, que devem ser uniformes em toda a extensão.
- Não devem ser admitidos desvios significativos entre peças contíguas.
- Verificar o prumo, o nível e o alinhamento. Colocada a régua de 2 metros em qualquer posição, não poderá haver afastamentos maiores que 5mm (8mm para alvenarias revestidas) nos pontos intermediários da régua e 1cm (2cm para alvenarias revestidas) nas pontas.

SERVIÇOS

04.01	ALVENARIA
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=9CM - CLASSE C
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=14CM - CLASSE C
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=19CM - CLASSE C
04.02	ELEMENTOS VAZADOS
04.02.018	ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - CLASSE C

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

04.01.030 04.01.033 04.01.034 04.02.018
Fornecimento de materiais e execução da alvenaria.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

04.01.030 04.01.033 04.01.034 04.02.018
m² - pela área real de alvenaria executada, deduzindo-se todo e qualquer vão de interferência.

NORMAS

- NBR 6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos.
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Etapa
Vedros

S7.04

Alvenaria de bloco de concreto
(classe C)

Revisão 5
Data 23/03/17

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o
necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO