

## DESCRIÇÃO

- Telhas fabricadas com resina de poliéster, reforçadas com fibra de vidro na proporção de 70% de resina de poliéster e 30% de fibra de vidro, com véu de poliéster na superfície superior, translúcidas, flexíveis e resistentes aos agentes atmosféricos, inquebráveis, com comprimento variável e com proteção UV.
- Espessuras de 1,20mm e 2,00mm.
- Perfis ondulados ou trapezoidais correspondentes aos indicados nas telhas de aço e CRFS.
- Acessórios de fixação: ganchos e parafusos galvanizados, arruelas e outros de acordo com os tipos de telhas.

### Protótipo comercial

- ZENIPLAST
- DOPLAST

## APLICAÇÃO

- Utilização para composição em coberturas com outros tipos de telhas do mesmo perfil, proporcionando maior incidência de luz em locais que necessitam de iluminação constante.

## EXECUÇÃO

- Obedecer as instruções dos manuais técnicos dos fabricantes quanto à sobreposições lateral e longitudinal, número e distribuição de apoios, balanços livres e inclinações.
- Os apoios podem ser de madeira, de metal ou de concreto, com distância máxima de 1200mm.
- A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira (de baixo para cima), em faixas perpendiculares às terças de apoio e com fiadas alinhadas. O sentido de montagem deve ser no sentido contrário ao dos ventos dominantes. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente.
- O recobrimento longitudinal deve ser de acordo com o perfil utilizado.
- O recobrimento transversal mínimo deve ser de 150mm.
- As telhas de poliéster devem ser utilizadas intercaladas com outras já existentes, nunca formando um pano único de poliéster.
- O transporte, descarga, manuseio e armazenamento das telhas deve seguir as recomendações e manuais técnicos dos fabricantes.

## FICHAS DE REFERÊNCIA

### Catálogo de Serviços

Ficha S8.01 Telhas de Aço

Ficha S8.17 Telha Tecnologia CRFS/ Ondulada

## RECEBIMENTO

- Verificar as condições de projeto, fornecimento e execução. Tolerância máxima quanto à inclinação: 5% do valor especificado.
- Aferir e comprovar se o material contém o véu de poliéster na face superior, observando na entrega do lote a existência da película de proteção nas peças.
- Nas linhas de beiral não podem ser admitidos desvios ou desnivelamentos significativos entre peças contíguas.
- Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira, não pode haver afastamentos superiores a 2cm.

## SERVIÇOS

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 07.03     | COBERTURAS                                                     |
| 07.03.064 | TELHA POLIÉSTER - PERFIL ONDULADA AÇO - E=1,2MM                |
| 07.03.065 | TELHA POLIÉSTER - PERFIL TRAPEZOIDAL AÇO - H ATÉ 40MM- E=1,2MM |
| 07.03.066 | TELHA POLIÉSTER - PERFIL TRAPEZOIDAL AÇO - H = 100MM- E=2,0MM  |
| 07.03.067 | TELHA POLIÉSTER - PERFIL ONDULADA CRFS- E=1,2MM                |

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 07.03.032 | 07.03.035 | 07.03.064 | 07.03.065 |
| 07.03.066 | 07.03.067 |           |           |

- Fornecimento e colocação de telha de poliéster reforçada.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 07.03.032 | 07.03.035 | 07.03.064 | 07.03.065 |
| 07.03.066 | 07.03.067 |           |           |

- m<sup>2</sup> - pela área de projeção horizontal da cobertura, com os seguintes acréscimos:
  - 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;
  - 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;
  - 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação;
  - 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;
  - 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação;
  - As áreas das peças especiais colocadas no pano de cobertura, quando pagas à parte, devem ser descontadas.

## NORMAS

- ABNT NBR 16753:2019 - Poliéster reforçado com fibras de vidro - Chapas planas, telhas ou domos contínuos - Requisitos e métodos de ensaios.

## Serviços

### Etapas

Coberturas

# S8.13

## Telha de poliéster

|         |          |
|---------|----------|
| Revisão | 3        |
| Data    | 31/07/19 |

Página

# 1/1



### Atenção

**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário