



Etapa
Coberturas

DESCRIÇÃO

- Telhas fabricadas em conformidade norma ABNT NBR 15310:2009.
- Composição à base de argila, com moldagem perfeita, bem desempenadas e cozidas, com sobreposição e encaixes perfeitos; textura fina, cor uniforme externa e internamente quando quebradas.
- As telhas deverão atender as seguintes características técnicas:
 - Baixa absorção de água: inferior a 20% [Item 5.3 da NBR 15310];
 - Massa seca não deve ser superior a 6% do valor declarado pelo fabricante [Item 5.1 da NBR 15310];
 - Carga de ruptura à flexão não inferior a 130kgf para telhas do tipo romana e mínima de 100kgf para demais tipos.
- Tipos: Francesa, Romana, Colonial, Paulista ou Plan.
- Cumeeiras e espigões cerâmicos.
- Argamassa de emboço para cumeeiras e espigões: traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento/ m³ de argamassa.

APLICAÇÃO

- Em coberturas, com inclinações de 20% a 45%, de acordo com o fabricante.

EXECUÇÃO

- A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas.
- Manter direções ortogonal e paralela as linhas limites do prédio para assentamento das peças.
- As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre. Nos beirais sem forro, amarrar todas as telhas.
- As fiadas verticais e as linhas de transição capa-canal devem ser retas, ortogonais à linha de beirais e com espaçamentos uniformes.
- Os furos executados nas telhas para passagem de tubulação devem ser rejuntados com massa plástica de vedação e arrematados com gola de chapa de ferro nº 24 com recobrimento mínimo de 10cm.

RECEBIMENTO

- Verificar se a telha apresenta som semelhante ao metálico quando suspensa por uma extremidade e percutida.
- A telha deve ser quebrada para verificação da homogeneidade de cor da massa interna.
- Verificar as condições de projeto, fornecimento e execução. Tolerância máxima quanto à inclinação: 5% do valor especificado.
- Nas linhas de beiral não podem ser admitidos desvios ou desnivelamentos significativos entre peças contíguas.
- Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira, não pode haver afastamentos superiores a 2cm.

SERVIÇOS

07.03	COBERTURA
07.03.105	TELHA DE CERÂMICA FRANCESA
07.03.106	TELHA DE CERÂMICA PAULISTA
07.03.107	TELHA DE CERÂMICA PLAN
07.03.110	TELHA DE CERÂMICA ROMANA
07.03.112	TELHA DE CERÂMICA COLONIAL
07.04	PEÇAS PARA COBERTURA
07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS P/ TELHA DE BARRO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

07.03.105	07.03.106	07.03.107	07.03.110	07.03.112	07.04.001
• Fornecimento e colocação das telhas e demais peças, incluindo cortes, sobreposição e acessórios de fixação.					

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

07.03.105	07.03.106	07.03.107	07.03.110	07.03.112
• m ² - pela área de projeção horizontal de cobertura executada, com os seguintes acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação;				
- As áreas das peças especiais colocadas no pano de cobertura, quando pagas à parte, devem ser descontadas.				

07.04.001

- m - pelo comprimento real do serviço.

REFERÊNCIAS SETORIAIS

- Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H): Programa Setorial da Qualidade das Telhas Cerâmicas - PSQ-TC.

NORMAS

- ABNT NBR 8039:1983 - Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo francesa.
- ABNT NBR 15310:2009 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio.

S8.19

Telha cerâmica

Revisão 3
Data 31/07/19

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário