

CEM II/A-M(P-L)42,5 R

FİZİKSEL TESTLER (PHYSICAL TESTS)	BİRİM (UNİTS)	ANALİZ DEĞERLERİ (TEST RESULTS)	STANDART DEĞERLERİ /METOD STANDART VALUES/METHODS
			STANDART NO : TS EN 197/1
Basınç Dayanımı Compressive Strenght 2 Gün / Days	MPa	22,00	≥ 20,00
Basınç Dayanımı Compressive Strenght 7 Gün / Days	MPa	38,00	-
Basınç Dayanımı Compressive Strenght 28 Gün / Days	MPa	46,00	≥ 42,5 ≤ 62,5
Eğilme Dayanımı (Bending Strenght) 2 Gün / Days	MPa	4,10	-
Eğilme Dayanımı (Bending Strenght) 28 Gün / Days	MPa	9,00	-
Priz Başlangıç (Initial Setting Time)	dk/min	160	≥ 60
Priz Sonu (Initial Setting Time)	dk/min	270	-

CEM II/A-M(P-L)42,5 R

KİMYASAL ANALİZLER (CHEMICAL ANALYSIS)	BİRİM (UNITS)	ANALİZ DEĞERLERİ (TEST RESULTS)	STANDART DEĞERLERİ STANDART VALUES
			STANDART NO : TS EN 197/1
SO ₃	%	2,40	≤ 4,00
Cl	%	<0,01	≤ 0,1

CEM II/A-M(P-L)42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO

- ▶ Portland Çimento Klinkeri ile standartlarda tanımlanmış olan katkı maddelerinin (puzolan, kalker v.b) priz düzenleyici (alçı taşı) ve minör ilave bileşen ile birlikte öğütülmesi ile elde edilir.
- ▶ İşlenebilirliği portland çimentodan daha yüksektir.
- ▶ Hidratasyon ısısı portland çimentoya göre daha düşüktür.
- ▶ CO₂ salınımı portland çimentoya göre daha düşüktür.

CEM II/A-M(P-L)42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO

KULLANIM ALANLARI

- ▶ Yüksek dayanım ve erken yüksek dayanım gerektiren yapılarda
- ▶ Soğuk havalarda dökülen betonlarda
- ▶ Prefabrik yapılarda
- ▶ Tünel- Kalıp uygulamalarında (Hızlı Kalıp Sökme Süresi)
- ▶ Hazır Beton uygulamalarında
- ▶ Yer Betonu uygulamalarında
- ▶ Yapı Kimyasalları üretiminde
- ▶ Temel betonu uygulamalarında
- ▶ Her türlü betonarme ve yüksek yapılarda
- ▶ Yol kaplamalarında
- ▶ Beton yol ve Silindirle Sıkıştırılmış beton yol yapımında

CEM II/A-M(P-L)42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO

- ▶ Kayar Kalıp Sisteminin kullanıldığı yapılarda
- ▶ Su Deposu yapımında
- ▶ Briket ve Bordür üretiminde
- ▶ Gaz beton üretiminde
- ▶ Fiber Cement üretiminde
- ▶ Öngermeli Beton uygulamalarında
- ▶ Genel amaçlı beton yapılarda