

작업표준서			공정 No	16	공정명	흑3가 Cr	결재	담당	검토	승인
제정일자 : 2024. 05. 09      관리부서 : 생산부										
<b>액조성 및 조건</b> ▷ Part A           : 7 ± 2 g/ℓ ▷ Conductivity Salts : 280 ± 20 g/ℓ ▷ Initial Add   : 20 ± 5 mℓ/ℓ ▷ 온       도       : 44 ± 5℃ ▷ pH               : 3.6 ± 0.2 ▷ 시       간       : 3분 34초			<b>작업개요</b>		니켈도금 피막의 변색 방지 및 내마모성을 부여하며, 크롬 금속 특유의 광택을 부여한다.					
					<b>관리법</b> 1. 2회/주 분석하여 부족분을 보충한다. 2. 광택제는 처리량에 따라 소량씩 보급한다. 3. 4시간마다 온도,pH를 확인하고, 연속 여과를 한다. 4. 1회/2월 Tank 청소를 실시한다.					
N0	개정 사유			개정일자	Rev. No	개정 내용				
0	신규 제정.			2018.03.29	0					
1	공정개선을 위한 변경.			2022.09.01	1	관리 농도, 온도, PH 조건 변경.(현실화 반영)				
2				2024.01.11	2	온도,pH 점검주기 4시간 간격으로 수정				
3	온도 측정 위치별 측정차로 변경			2024.05.09	3	온도 관리범위 변경				