

작업표준서				공정 No	8	공정명	치환동		결재	담당	검토	승인
제정일자 : 2022. 09. 01      관리부서 : 생산부												
<div>액조성 및 조건</div> <div>▷ 황 산 : 30 ± 10 ml/l</div> <div>▷ MacuPlex P : 5 ± 2 ml/l</div> <div>▷ 시 간 : 1분 51초</div>				작업개요	산성 구리 도금 전 비전도성 기판에 무전해 니켈 침전물의 전도도를 향상시킨다.							
					관리법	1. 1회/주 분석한다.  2. 1회/주 Tank 청소 실시한다.						
NO	개정 사유			개정일자		Rev. No	개정 내용					
0	신규 제정.			2018.03.29	0							
1	공정개선을 위한 변경.			2022.09.01	1	관리 농도, 온도, PH 조건 변경.(현실화 반영)						