

작업표준서		공정 No	10	공정명	산세	결재	담당	검토	승인
제정일자 : 2022. 09. 01		관리부서 : 생산부							
액조성 및 조건 ▷ 황 산 : 5 ~ 10 ml/l ▷ 온 도 : 상온 ▷ 시 간 : 1분 7초		작업개요	유산동 도금후 생성된 산화피막을 제거하여 밀착 발생을 제거해주는 공정						
			관리법	1. 1회/주 분석 한다. 2. 1회/주 Tank 청소 실시한다.					
N0	개정 사유			개정일자	Rev. No	개정 내용			
0	신규 제정.		2018.03.29	0					
1	공정개선을 위한 변경.		2022.09.01	1	관리 농도, 온도, PH 조건 변경.(현실화 반영)				